

软性导热硅胶片K值1.5 XK-P15

产品名称	软性导热硅胶片K值1.5 XK-P15
公司名称	深圳市金菱通达电子有限公司
价格	1.00/PCS
规格参数	品牌:GLOPLY 型号:XK-P15 K:1.5
公司地址	深圳市宝安区45区华丰新安商务大厦619
联系电话	0755-27579310 13600189418

产品详情

软性导热硅胶片K值1.5

型号： XK-P15

热传导率：1.5 W/mK

核心对应：贝格斯GP1500，莱尔德Tflex 300，富士高分子GR-ae

产品特性：高绝缘，柔软自黏，回弹性佳，高变形量，低渗油率与高可靠度，高性价比，是用量最高的导热垫片产品

产品应用：高端工控及医疗电子，移动及通讯设备，高速海量存储驱动器等高效率高发热设备

PDF文档:

订购热线：0755-27579310

??????XK-P15

????EMI????1.5W???0.3~5.0mm????-40~160????15KV??
??XK-
P15??

?? Fujipoly GR-ae , Laird Tflex300, Bergquist GP1500??

??????XK-P15??????

??	unit	XK-P15	Method
??? Reinforcement Carrier		-	

???? Inherent Surface Tack (1-/2- sided)		2-side	
?? Color		Green	visual
?? Thickness	mm	0.3~5.0	ASTM D374
?? Specific Gravity	g/cm3	2.44	ASTM D792
?? Hardness	Asker C	3~5	JIS K7312
	Shore 00	30~40	ASTM D2240
??? Thermal impedance@0.5mm 14.5psi	?in2/W	0.59	ASTM D5470
???? Thermal Conductivity	W/mK	1.5	HOT DISK
???? Volume Resistivity	?cm	>10 ¹³	ASTM D257
???? Breakdown Voltage	KV/mm	15	ASTM D149
???? Dielectric Constant	1	5.5	ASTM D150

???? Application temperature	?	-40~160	
???? Tensile strength	psi	15	ASTM D149
??? Elongation	%	130	ASTM D149
????????? Siloxane Volatiles D4~D20	%	<0.01	GC-FID
??? Flammability	UL94	V-0	UL94

?????