

易清灰针刺毡

产品名称	易清灰针刺毡
公司名称	上海华基环保科技有限公司
价格	10.00/平米
规格参数	品牌:华基 型号:易清灰
公司地址	浙江省台州市天台县园平桥镇南路5号
联系电话	021-54168069 15502127386

产品详情

易清灰针刺毡

产品简介：

滤料的表面光滑程度对滤料的动态运行阻力有非常大的影响。滤料的初阻力决定于滤料本身的透气度，而运行中的阻力则比初阻力大许多倍。运行阻力取决于滤材表面的光滑程度，清灰效果等，一般希望过滤材料在保证同等过滤效率时，透气量越大越好，即阻力越低越好，因为这可以节省大量能源，在使用气流反吹清灰的除尘器中，在采用相同压力，相同风量的气流进行清灰时，选用透气量大的织造物做滤袋时的清灰效果，要好于选用透气量小的织造物。因此，在保证滤料达到较高的过滤精度情况下，如何提高滤料的透气度及提高表面光洁程度，减少粉尘附着，降低运行阻力是滤料生产厂首先应研究的课题。我们开发研制的表面树脂化光滑整理针刺过滤毡，其透气度比普通压光整理滤料高出50%以上，而表面的光滑程度比经压光整理更加平整光滑。实验室测定的同精度洁净滤料透气性排序为：烧气处理料>易清灰处理滤料>普通压光滤料。实际运行中阻力由小到大的排序为易清灰处理滤料<烧毛处理滤料<普通压光滤料。所以，由于表面作易清灰处理的针刺过滤毡表面光滑、透气性好、阻力低，成为工业除尘中一种很好的滤料。

材质	涤纶+易清灰处理
----	----------

克重(g/m ²)		500
厚度(mm)		1.80
透气率(L/m ² /S)		350~500
断裂强度 (N/5 × 20cm)	经	1300
	纬	1650
断裂伸长率(%)	经	<30
	纬	<45
断裂拉力(Mpa/min)		2.75
工作温度()		130
瞬时工作温度()		150
耐酸性		良
耐碱性		中
磨蚀性		优
水解稳定性		中
后处理方式		烧毛,定型