巨箭JUKAM PE聚乙烯专用胶粘剂G-911

产品名称	巨箭JUKAM PE聚乙烯专用胶粘剂G-911
公司名称	东莞市景天胶业有限公司
价格	18.00/支
规格参数	品牌:JUKAM 型号:G-911 规格:90ml/支
公司地址	东莞市大岭山镇颜屋牌坊右侧
联系电话	0769-85317166 13416667820

产品详情

PE胶水，PE专用胶水，PE粘接，PE粘PE，PE粘PC，东莞PE胶水

巨箭JUKAM PE聚乙烯专用胶粘剂G-911

G-911为公司针对各类PE材料的粘接所开发的专用胶粘剂

产品资料

巨箭JUKAM G-911 PE专用胶粘剂系采用专业针对PE塑料的特殊树脂合成的单组份胶粘剂。无刺激性气味，无毒性，无需处理材质表面，粘接后可在常温下自然固化，定位时间适中，粘接强度高！耐候性、耐酸碱性好！且透明无色，不影响产品美观！

适用范围

用于粘接PE与塑料、金属、木材、石材、玻璃、陶瓷、布料、皮革等多种材质。

因胶水表面干燥时间适中、涂布性能好，非常适合中、大面积粘接使用！

产品参数

外 观：无色或淡黄色透明液体

粘 度：3000-4500 Cps

固含量：35%±2%

环保标准：ROHS认证

固化时间：定位10分钟， 24～48小时完全固化

使用方法

第一步：表面处理：表面处理，应先除去材质表面上的油污或灰尘。

第二步：施胶：施胶方式分为 单面施胶，双面施胶 两种：

1、单面施胶：单面涂胶后（胶层要稍微涂厚一点），马上粘合，加压使两面紧密贴合！

2、双面施胶：双面涂胶后（胶层可以适当涂薄一点），晾置2-3分钟左右，待手触胶体粘手但是不拉丝为宜，再粘合，加压使两面紧密贴合！

3、单面涂胶与双面涂胶对比：单面涂胶可以节省胶水，减化工序，提高生产效率，但是完全固化时间较双面涂胶要长，粘接强度较双面涂胶要稍差。

第三步：固化：粘合当即就有一定强度，24小时完全固化后方能做破坏测试！

产品规格

90ml/支，1kg/桶，4kg/桶，15kg/桶

储存方式

存放于阴凉干燥处！远离火源，勿让孩童触及！

常温下保质期为12个月。

声明：本资料仅供参考，不构成保证声明，不能视为技术性指标，资料内容均来源于内部试验和顾客经验整理而成。虽然我们认为本资料是可靠的，但由于影响粘接性能的因素很多，故不承诺本产品一定适合顾客的特定要求。因此，顾客应进行充分的试验，以判断本产品是否适用。本公司保留更改此资料内容而不做另行通知的权利，不承担特定情况下使用本产品出现的问题，不承担任何直接,间接,意外损失责任。

PE胶水，PE专用胶水，PE粘接，PE粘PE，PE粘PC，东莞PE胶水