

# 维拓水漆-水性木器漆

产品名称	维拓水漆-水性木器漆
公司名称	广东维拓化工股份有限公司
价格	面议
规格参数	维拓:木器漆
公司地址	江门市蓬江区建设三路135号1幢16层1603、1604室
联系电话	0750-3983662 18922026729

## 产品详情

### S-8020单组份水性木器透明底漆

水性木器漆是我司经长期研究以丙烯酸与聚氨酯的合成物为主要成份的水性木器漆，其特点快干、好打磨、硬度高，丰满度较好，综合性能接近油性漆。

水性木器底漆施工，应注意哪些事项 1、水性木器漆的施工条件是：温度10-30℃；相对湿度50%-80%（最佳条件是23℃左右，湿度不超过70%），过高或过低的温度可能导致涂装效果不良，例如出现流挂、橘皮、气泡、爆裂等弊病。在不满足最佳施工条件时如果要进行涂装，要先实验涂装效果是否满意，以免造成麻烦。 2、

水性木器漆和待涂漆的温度要一致，不得在过冷木材上涂漆。水性漆可在阳光下施工和干燥。 3、垂直面上涂装时，应将漆液加5%-30%的清水稀释后喷涂或刷涂。喷涂要薄，刷涂时蘸漆量宜少也要薄涂，以免流挂。不可指望一次厚涂完活，应薄层多道施工。 4、如果感到漆液太稠，可适当兑入清水调到黏度合适再施工（加水不能超30%）。总之，加水量要以涂装效果最佳为准。 5、涂装道数取决于要求达到的质量和效果，通常1-3道即可达到良好的效果。要求高丰满度时涂装道数还应增加，每道之间最好打磨（4小时内重涂的可以不磨），还应适当延长干燥时间，达4h以上为好。

6、第一遍底可以适当厚涂一些，二、三遍要薄涂。 7、尽管水性木器漆表干快，但是漆膜中的水分完全逸出需要较长时间，通常干燥7天后才能达到最终强度（冬天时间还应适当长），在此之前已涂装的木器要小心对待，隔天板对板覆盖要用珍珠棉隔开、防碰撞，以免造成损伤。

施工方法：滚涂、刮涂、喷涂。

技术指标：理论涂刷面积：4-5m<sup>2</sup>/kg（不同施工效果耗漆值有误差）。

表面处理：被涂物表面应彻底清洁干净，确保表面无油脂、灰尘及松散物质。

表干时间：约30分钟。

重涂时间： 2小时（条件：温度25 ，相对湿度小于85%）。

贮存：密闭，避光，常温，通风。

保质期：12个月

1.施工时必须注意空气流通。

2.本产品为水性产品，使用水为稀释剂，不能与油漆混用。

3.本产品无毒害，非危险品。如接触皮肤用清水洗净即可，如不慎溅入眼睛应用清水冲洗并请医生处理。

本产品通过ISO9001质量体系国际认证