

# 孔道预应力压浆料

产品名称	孔道预应力压浆料
公司名称	大连海滨格润特建材有限公司
价格	1600.00/吨
规格参数	品牌:格润特 型号:GRT 强度:60
公司地址	辽宁 大连市甘井子区 中华西路中南大厦A座
联系电话	013940946662 13940946662

## 产品详情

大连孔道预应力压浆料厂家 13898481404 孔彬 GRT-TL009孔道压浆料

**一、产品概述** 预应力管道压浆料是以无机功能材料为主，与有机高分子功能材料复合材料。产品具有高效减水、增强、保塑、微膨胀以及低泌水等多重功效。

### 二、产品特点

1. 流动性好，强度高，不泌水，不离析，不分层。

2. 微膨胀特性，压浆具有饱满早强，与混凝土粘结牢固。

3. 具有高充盈性，可一次性压浆施工，管道压浆紧密无孔隙。

4. 耐久性好，耐老化，钢筋无锈蚀，耐久坚固。

**三、适用范围** 适用于各种孔道灌浆材料的施工，特别适合公路、桥梁、核电站等大型工程的后涨有粘结预应力混凝土孔道灌浆材料的施工。**四、技术指标** JTG/T F50-2011《公路桥梁施工技术规范》

检测项目	指标

凝结时间, h	初凝	5
	终凝	24
流动度, (25度) s	出机流动度	10~17
	30min流动度	10~20
	60min流动度	10~25
泌水率, %	3h钢丝间泌水率	0
	24h自由泌水率	0
压力泌水率, %	0.22MPa	2
	0.36 MPa	
抗压强度, MPa	3d	20
	7d	40
	28d	50
抗折强度, MPa	3d	5
	7d	6

	28d	10
自由膨胀率	3h	0~2
	24h	0~3
对钢筋锈蚀作用		无锈蚀
充盈度		合格

## 五、使用方法及注意事项

搅拌必须使用转速不低于1000rpm/min的高速制浆机搅拌，搅拌次序为开机 à 水 à 管道压浆料；控制加料时间为5—6分钟，全部粉料均匀加入完毕之后再搅拌3—5分钟即可压浆，搅拌结束后尽快压浆，采用通常的压浆方法即可。

## 六、包装储运

- 1、本品包装规格为25kg ± 0.5kg/袋，可按一般货物运输。
- 2、储存在干燥、通风处，避免日晒，注意防潮、防水，保持期为12个月。