国际英特耐自抛光防污漆7465HS

产品名称	国际英特耐自抛光防污漆7465HS
公司名称	中远关西涂料化工(上海)有限公司
价格	30.00/L
规格参数	品牌:阿克苏诺贝尔 型号:7465HS 规格:20L
公司地址	上海市宝山区沪太路5589-55689号
联系电话	0512-55399011 13373639889

产品详情

阿克苏国际无锡自抛光防污漆7465HS

??:

一种高固、高性能、无锡自抛光共聚物（SPC）防污漆。特别适用于需要减少溶剂排放的区域。
产品概述

专门设计用于远洋船舶。

用于新造船。

预期用途

BEA774-褐色, BEA777-红色

54%±2% (ISO 3233:1998)

125 微米干膜厚 (231 微米湿膜厚)

在 125 微米干膜厚时理论涂布率为 4.32 米2/公升，允许适当的损耗系数

无气喷涂, 刷涂, 辊涂

产品信息

体积固体份

标准膜厚

理论涂布率

施工方法

面漆/光泽 不适用

乙组份（固化剂） 不适用

混合比例

不适用

闪点

单组份 25 ° C

复涂数据－见“ 限定 ”一节 底材温度

颜色

干燥资料 -5 ° C 5 ° C 25 ° C 35 ° C

以上下水前时间适用于干膜厚不高于150微米的单道涂层。当下水前在坞内施工的是多道涂层（或高于150微米干膜厚的单道

涂层）时，下水前时间必须进行如下增加：在-5 ° C时为48小时，在5 ° C时为36小时，在25 ° C时为24小时，在35 ° C时为12小

时。

注解

表干 [ISO 1517:73] 120 分钟 60 分钟 40 分钟 30 分钟

下水前 30 小时 18 小时 12 小时 10 小时

复涂下列产品时

-5 ° C 5 ° C 25 ° C 35 ° C