

专业供用瓦楞纸专用环压增强剂（固体）

产品名称	专业供用瓦楞纸专用环压增强剂（固体）
公司名称	上海捷诚化工科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:BH-200 品牌:JCH 有效物质含量:95（%）
公司地址	上海市金山区兴塔镇兴塔四村65号
联系电话	13952159981

产品详情

型号	BH-200	品牌	JCH
有效物质含量	95（%）	产品规格	固体
执行标准	国标	主要用途	本品主要用于增加纸页或纸板的强度，能有效增加纸的挺硬度、耐破度，环压强度等物理指标，物理性能提高显著
应用范围	高强瓦楞纸文化用纸、包装用纸和生活用纸方面		

本品广泛用于瓦楞原纸、文化用纸、包装用纸和生活用纸方面，用量少、增强效果明显，可增加瓦楞纸的环压强度、拉力和助留率，是瓦楞原纸重要的助剂。

一、产品理化指标：

外观：白色粉末

固含量：95%以上

气味：无

毒性：无

离子性：阳离子性

ph值：6-7。

水溶性：易溶于冷水中

二．产品功能简介：

本品主要用于增加纸页或纸板的强度，能有效增加纸的挺硬度、耐破度，环压强度等物理指标，物理性能提高显著。可使瓦楞纸从c级提高到b级，b级提高到a级。环压强度一般提高20-30%（提高1-2个环压指数）。

本品还应用于纸浆模塑制品的增强方面，使模塑制品具有较高的拉力强度，坚实度和挺硬度，增加模塑制品的耐压和反弹性能。

三．工艺技术条件：

（一）浆内添加法：

1．加入地点：在配料处，距网前槽的流程较长，有足够的时间充分分散。

2．加入方法：根据浆料多少称取一定量，直接倒入浆池中，搅拌，充分分散均匀，搅拌均匀即可。注意：配好了的浆料要在2个小时使用完。

3．加入量：以每吨绝干浆加入50-80公斤为宜，根据环压强度要求调整加入量，用量越多强度越好。

4.加入顺序：装浆 加入环压增强剂 循环 加多元助留剂 充分循环 放料。

四.产品使用性能：

本产品在内添加后可使纸品的环压强度得到提高，一般提高幅度在20-30%，量大可使环压强度提高40-50%，完全满足用户想提高环压强度的要求。使瓦楞原纸或纸板质量提高一个等级，不再是空谈。

五.

五.注意事项：

1、在使用过程中，环压增强剂要添加适当，同时要混合分散均匀，凡用水溶解后环压增强剂必须在4-6小时内用完，用户应随用随配。

2、本环压增强剂使用后，有一定的熟化期，用户在使用过程中会发现纸品放置越久（一般三至五天）环压强度越高。下机直接检测所测出的数据仅为实际提高量70%左右。最好再一次烘干后进行检测比较反映实际数值。

六.包装、贮藏：

编织袋25kg或50kg，也可根据用户要求包装。贮藏期12个月，不可吸水受潮。