

PA66杜邦FR50

产品名称	PA66杜邦FR50
公司名称	东莞市奥亚塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:深圳杜邦 型号:FR50 规格:25千克/包
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省东莞市
联系电话	13794872977 18128015760

产品详情

东莞奥亚塑胶原料有限公司长期代理销售PA66深圳杜邦FR50塑胶原料
欢迎来电咨询或来公司参观考察 我们的宗旨：全球供应、全球信赖 『诚信第一、品质第一、服务第一』
专业渠道、专业团队、专业服务』奥亚塑胶是你理想的合作伙伴
销售热线：18128015760或0769-87120762刘生 QQ:283780869或者加微信号18128015760
邮箱：liuhua@aoyasujiao.com或283780869@qq.com 公司郑重承诺：质量保证、原厂原包、假一赔十
网上报价随时有波动，最新价格：请电议或面议 杜邦 Dupont ZYTEL PA66 FR50 NC010 产品描述
材料标示>PA66-GF25%-V0< 颜色本色/Natural UL档案号E41938 用途连接器 变压器骨架 电子电器
材料特性卤素阻燃 材料形状颗粒状/Pellet 加工方式注射成型/Injection molding 测试单位转换: MPa
kgf/cm² psi 物理性能条件测试标准数据单位 比重ISO 11831.61g/cm³ 收缩率MDISO
294-40.4% 收缩率TDISO 294-40.8% 机械性能条件测试标准数据单位 拉伸强度23 ° CISO 527-2177MPa
断裂伸长率23 ° CISO 527-22.6% 拉伸模量23 ° CISO 527-210200MPa 简支梁缺口冲击强度23 ° CISO
179/1eA10.8kJ/m² 热性能条件测试标准数据单位 热变形温度1.80MPa 未退火ISO 75-2/Af239 ° C
电气性能条件测试标准数据单位 体积电阻IEC 600931.0E+11 .cm 绝缘强度IEC 60243-125KV/mm
相对漏电起痕指数IEC 60112285V 阻燃性条件测试标准数据单位 防火等级ALL ColorUL-940.35mmV-0
防火等级ALL ColorUL-940.75mmV-0 防火等级NC, BK ColorUL-941.50mmV-0, 5VA 防火等级NC, BK
ColorUL-943.00mmV-0, 5VA 灼热丝起燃温度0.75mmIEC 60695-2-13900 ° C 灼热丝起燃温度1.50mmIEC
60695-2-13900 ° C 灼热丝起燃温度3.00mmIEC 60695-2-13900 ° C 灼热丝相对温度0.75mmIEC
60695-2-12960 ° C 灼热丝相对温度1.50mmIEC 60695-2-12960 ° C 灼热丝相对温度3.00mmIEC
60695-2-12960 ° C 注塑成型条件条件建议值单位 干燥温度70-80 ° C 干燥时间4.0-12Hr
建议水份含量<=0.20% 料筒后部温度250-280 ° C 料筒中部温度260-290 ° C 料筒前部温度270-300 ° C
喷嘴温度270-310 ° C 模具温度60-140 ° C 其他性能条件测试标准数据单位 喷射温度210 ° C