供应环氧修补砂浆 环氧胶泥价格合理

产品名称	供应环氧修补砂浆 环氧胶泥价格合理
公司名称	重庆市高新技术产业开发区高和建筑材料厂
价格	140.00/桶
规格参数	品牌:高和牌 型号:GH 重量:20kg
公司地址	重庆市九龙坡区石桥铺南华街308号
联系电话	18875227016

产品详情

高和建材致力于给您最优质的服务

CGM-环氧修补砂浆（环氧胶泥）

★产品特点

1、具有抗渗、抗冻、耐盐、耐碱、耐弱酸腐蚀的性能，并与多种材料的粘结力很强。

2、热膨胀系数与混凝土接近，故不易从这些被粘结的基材上脱开，耐久性好。

3、可在潮湿基材表面施工，不需干燥，可在潮湿环境或水下硬化。

4、操作施工方便，与普通水泥砂浆施工相仿，容易清洗，用水就可以清洗。

★应用范围

1、适用于混凝土构筑物表面的蜂窝、漏洞和露筋等的缺陷处理。

2、混凝土构筑物、楼梯踏步等坏损修补。

3、粘钢加固和粘碳纤维加固时做底层找平。

4、可用作海水、盐碱地区及化工厂等腐蚀环境中的耐腐蚀材料。

5、用于粘贴耐酸砖。

★技术参数

检测项目		性能指标	检测结果
抗折强度(Mpa) 28d		6.0	6.49
抗压强度(Mpa)	7d	----	≥25
	28d	＞20	35
中性化抵抗性（mm）28d		＜5.0	1.8
粘结强度（Mpa）	常温常态 28d	＞1.0	2.8
	冷热反复 28d	＞1.0	2.4
透水量（g）		＜20	15
24h吸水量（g/m3）		＜1000	525
吸水系数（kg/cm3・h0.5）		＜0.5	0.32

注： 推荐参考用量：1700kg/吨

★使用方法

1、检查本品包装完好，标签核对无误。

2、打开桶盖，将桶中3袋标有A、B、C的预配料取出。

3、将A料、B料摇匀后，分别倒入桶中，并充分搅拌均匀后，再将标有"C"的粉料边搅拌边慢慢地倒入桶内，搅拌成均匀的砂浆状即可。如果混合后较粘稠或不易搅拌均匀，本包装可加入1-2kg的洁净水搅拌，不影响本品的最终性能。

★注意事项

1、本品为水泥基材料，其完全硬化时间需要28天。

2、使用本品24小时可以进行下一道工序。

3、拌好的环氧砂浆宜在2小时内用完，在此时间内如出现变干变稠的状况可以加适当的水搅拌均匀后再用。

★包装贮存

1、本品包装规格为20kg/桶。

2、未开封保质期为12个月，超出保质期须经检验合格后方可继续使用。

3、本品无毒、无味、不易燃、不易爆，符合绿色环保要求，可按一般货物贮存运输。

★郑重声明

本公司部承担由于不正确使用引起的任何损失的责任。施工请按照说明书的指示进行，有关问题请咨询当地经销商或本公司技术服务部门。