

UV丝印发泡油墨 UV-FP608

产品名称	UV丝印发泡油墨 UV-FP608
公司名称	东莞市联彩印刷材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇东城工业园
联系电话	13662988554

产品详情

UV丝印发泡油墨 UV-FP608

一.产品特性：

- 1、UV固化速度快，油墨不含挥发性溶剂。
- 2、纹细清晰，发泡感强，耐化学性优。
- 3、根据不同的发泡油和不同的网目印刷，可产生不同的发泡效果。

二.产品用途：

- 1.适用于BOPP、OPP腹膜产品，PVC、PET，处理的PP、PT等塑料、木器材料。
- 2.用于印刷、包装和工艺产品的表面或局部发泡效果的印刷。

三.技术参数：

- 1、外观：黄色透明流动体。
- 2、固化速度：（120w/cm*1-3支Hg Lamg）：一般使用15-45m/min速度。
- 3、丝印网目：一般使用100-250目网版。
- 4、稀释剂：UV系列专用稀释剂。

四.使用方法：

- 1、使用前充分搅拌，停3-5分钟开始印刷，用完封闭保存。

2、UV固化机的UV灯管强度一般为120w/cm，2-3支高压汞灯（波长250-400nm），固化速度一般为15-45 m/min。若印在深色墨或材料上可能要延长固化时间。

3、直接印刷或根据印刷效果的需要，可加入适量稀释剂，一般为5%-15%，搅拌均匀后印刷。

4、为获得不同的发泡效果，应选择合适的网目，一般用100-250目网版印刷。网孔大，则泡体大；反之，网孔小，则泡体小。

5、封网时需用网版清洗剂清洗，待溶剂彻底挥发后，才能开始印刷。

五.注意事项：

1.每批材料生产前，应先测试附着力、耐折性、干燥、反粘、耐候性等，确认质量后方可批量生产。

2.第一次使用本产品必须先测试本产品在底材上的附着力、柔韧性等等，得出最后结果才决定是否使用本产品。

3.本产品可直接使用，也可添加适量UV系列稀释剂调粘度，但不得加有其他非UV系列的油墨或调墨油或稀释剂。添加稀释剂后经充分搅拌后再进行印刷。

4.UV油墨应密封储存在阴凉、通风、避光的地方，保质期一般为6-9个月。用过的产品不能混合在没用过的产品里。

5.安全性能：请不要将油墨长时间粘附在衣服或皮肤上，有时会产生过敏现象，因此使用时请注意保护，使用后及时清洗。

备注：

本文资料是按照本公司实际生产及试验结果综合而成的。但产品的性能是否适合贵厂的要求，则取决于特定的应用条件的所要印刷的材料，我们建议，用户在开始进行印刷前，需要了解每种产品是否符合自己所有要求。由于我们不能预计或控制贵厂产品使用条件，故对产品的性能不能作保证。