

康辉耐材高铝砖生产厂家 抗剥落高铝砖价格

产品名称	康辉耐材高铝砖生产厂家 抗剥落高铝砖价格
公司名称	郑州康辉耐材有限公司
价格	2400.00/吨
规格参数	品牌:康辉耐材 型号:KHKBL-70 AL2O3%:70
公司地址	新密市超化镇耐火材料工业区88号
联系电话	0371-69241560 13071010938

产品详情

新密高铝砖生产厂家-康辉耐材（18837176833）专业生产各种高铝耐火砖，今天为大家推荐一款8月份销量最好的一款高铝耐火砖-抗剥落高铝砖。抗剥落高铝砖是以特级高铝矾土熟料（ Al_2O_3 含量大于75%）和含 ZrO_2 （6%-8%）的合成料为原料，按一定配比经高压成型制得的烧成制品，抗剥落高铝砖的特点：（1）具有足够的热震稳定性和耐高温性能；（2）具有一定的机械强度和磨擦抵抗性；（3）耐碱侵蚀性强；（4）具有适宜挂窑皮的荷重软化温度，使用寿命长（5）耐火温度高。

抗剥落高铝砖（khkbl-70）的理化指标：

抗剥落高铝砖理化指标			
项目	牌号	kh—70	kh—75
	Al_2O_3	70	75
	ZrO_2	6~8	/
	耐火度	> 1790	> 1790
	体积密度 g/cm^3	2.5~2.6	2.6~2.7

显气孔率%	20~23	20~23
常温耐压强度mpa	60	70
0.2mpa荷重软化温度	1470	1520
热震稳定性1100 —水冷—次	35	35

抗剥落高铝砖的用途：应用于我国新型干法窑、立波尔窑和湿法窑上。所用部位包括窑门罩、上升烟道、冷却带、安全带、过渡带、冷却机后墙和侧墙以及横梁弯顶。

氧化铝高铝矾土熟料在窑炉重的物料具有高温、高碱、强磨损的特点，被煅烧的物料中含纯碱达20%左右，正常烧成温度1250 - 1360度 过去用粘土砖，高铝砖和磷酸盐结合高铝砖作为内衬，但因为这些耐火材料的荷重软化温度高低不等、热震稳定性次数少、或不耐磨损等原因，导致挂不住窑皮，耐火砖会严重剥落、碱蚀、磨损，以致减少窑衬使用天数只有120天左右，设备运转率也只有70 - 80%，严重制约了连续化生产，因此，回转窑窑衬必须具备良好的耐高温、耐侵蚀性能，有一定的强度和耐磨性、优良的热震稳定性。 实践证明：抗剥落高铝砖的寿命是粘土砖nz-40的4倍以上，是盛钢桶粘土砖cn-40的12倍以上，是高炉用粘土砖gn-42的2倍以上，是磷酸盐结合高铝砖的4倍以上，是进口窑衬的2.5倍以上。抗剥落高铝砖是我国独创的一种新型耐火材料，达到国际先进水平。这种砖具有优异的理化指标：在1000度下热震稳定性 40次，耐火度为1780度，荷重软化温度为1470到1520度，热膨胀率低，导热系数小，抗磨耐腐蚀，能够取代大型新型干法窑烧成带以外的所有部位的耐火材料。

以上内容有康辉耐材高铝砖生产厂家提供，如果需要核实请拨打康辉耐材24小时免费服务热线：0371-69241560