

# UV光油系列

产品名称	UV光油系列
公司名称	东莞市联彩印刷材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇东城工业园
联系电话	13662988554

## 产品详情

### uv光油系列

(塑料uv光油、金属uv光油、木器uv光油、树脂石材uv光油、陶瓷uv光油、纸张uv光油、塑料薄膜uv光油、包装盒工艺品uv光油等)

#### 一.产品特性：

- 1、印刷适应性广，流平性好、光泽度高，适用基材广。
- 2、附着力强，有一定的耐折性和防反粘性。

#### 二、产品分类：

品名	型号	用途	备注
丝印uv光油	uv-sy11	塑料、金属、bopp哑膜、pet膜、纸张、pvc、pc胶片等。	80-300目丝印
胶印uv光油	uv-jy21	适用于金、银卡纸、pvc等其它纸类	uv胶印印刷后联机上光。
柔版uv光油	uv-rb51	pe不干胶标签、彩盒等金、银卡纸、铜版纸、镭射纸等。	在uv柔印印刷后联机上光。
凹版uv光油	uv-ab31	金、银卡纸、铜版纸、镭射纸等中高档彩盒	在uv凹印印刷后联机上光。

辊涂uv光油	uv-gt22	金、银卡纸、铜版纸、镭射纸等中高档彩盒	辊涂涂布机上光。
喷涂uv光油	uv-gt23	塑料、金属、木器、树脂石材、陶瓷、合成材料等上光保护。	喷涂、手绘上光

订购步骤：选择所需产品---电话咨询业务员告诉用途---索取样品或购买小量测试---确定适合下单购买。

### 三.技术参数：

1.固化速度：（120w/cm<sup>2</sup>-3支hg lamp波长250-400nm）：一般为15-40m/min速度。

2.印刷网版：根据实际效果要求选择网目，一般使用80目-300目左右网版印刷。

3.稀释剂：配套uv系列专用稀释剂

### 四.使用方法：

1.使用前充份搅拌，停放3-5分钟后进行印刷，用完封闭保存。

2.上光油后即刻进行uv固化。

3.封网时须使用网版清洗剂清洗，待溶剂彻底挥发后才能开始印刷。

4.当印刷特别厚的墨层，考虑到在印刷完毕经过uv光固机后的热量过高从而造成反粘现象，用千层架（晾干架）或竖立起来待挥发部分热量后再累叠

5.印刷刮刀调斜、印刷机功能调至“停前或封网”、网孔疏大、印刷刮刀压力调轻都能增加uv光油的厚度。uv光固机速度和工作环境温度可影响到表面流平。

### 五.注意事项：

1.每批材料生产前，应先测试附着力、耐折性、干燥、反粘、耐候性等，确认质量后方可批量生产。

2.第一次使用本产品必须先测试本产品在底材上的附着力、柔韧性等等，得出最后结果才决定是否使用本产品。

3.本产品可直接使用，也可添加适量uv系列稀释剂调粘度，但不得加有其他非uv系列的油墨或调墨油或稀释剂。添加稀释剂后经充分搅拌后再进行印刷。

4.uv油墨应密封储存在阴凉、通风、避光的地方，保质期一般为6个月。用过的产品不能混合在没用过的产品里。

5.安全性能：请不要将油墨长时间粘附在衣服或皮肤上，有时会产生过敏现象，因此使用时请注意保护，使用后及时清洗。

备注：

本文资料是按照本公司实际生产及试验结果综合而成的。但产品的性能是否适合贵厂的要求，则取决于特定的应用条件的所要印刷的材料，我们建议，用户在进行印刷前，需要了解每种产品是否符合自己所有要求。由于我们不能预计或控制贵厂产品使用条件，故对产品的性能不能作保证。

配套材料：uv户外耐晒油墨、uv立体凸油、uv撒/拌粉光油、uv发泡、uv烫金光油、uv磨砂、uv夜光/反光油墨、uv镭射折光油、uv逆光油墨、紫外灯防伪油墨、雪花/雪绒油墨，水性触感油墨、水性调葱粉光油、水性烫金胶、粘珠胶、丝印压敏胶、水性反光/夜光油墨、水性防烫金油墨、水性立体油墨、水性可剥离保护油墨。