

海虹老人牌环氧漆45141 海虹老人45141

产品名称	海虹老人牌环氧漆45141 海虹老人45141
公司名称	中远关西涂料化工(上海)有限公司
价格	15.00/L
规格参数	品牌:海虹老人牌 型号:45141 规格:20L
公司地址	上海市宝山区沪太路5589-55689号
联系电话	0512-55399011 13373639889

产品详情

老人牌环氧漆45141/45143

中温到高温45141: : 基料: :45148 固化剂: :97820

低温到中温45143 : 基料: :45148 固化剂: :97430

概述: : 老人牌环氧漆47141/47143是一种双组份聚酰胺加成物固化环氧漆，良好的湿润性和较低水渗透率。本品可自作底漆，坚韧的漆膜可耐磨损、碰撞、耐海水、矿物油和脂肪烃溶剂，也耐汽油及相应产品的溅污。本品对谷物无害。

用途: : 1. 可作为重防腐漆配套的厚浆底漆，中间漆和/或面漆。(外观在装饰性要求不高时可作面漆)。

2. 可作为修补漆在温度-10 以上施工，用于高标准的表面处理难以达到的舱盖、甲板、货舱等部位。

3. 可作为压载舱漆。

45143在低温/中温条件下使用。45141在较高温条件下使用。--请参见施工指导。

使用温度: : 干燥:

压载舱水中:

其它场合水中：

其它液体：

最大150

耐正常的周围海水温度*

40 (无温差)

请向海虹老人牌(中国)有限公司有关部门咨询

*不得长时间浸泡在负温差海水中

认证：详见备注

物理参数：

产品号：45141 45143

颜色/色号：红色/50630* 红色/50630*

漆面：半光 半光

体积固体含量： $60 \pm 1\%$ $60 \pm 1\%$

理论涂布率：4.0米

2/升

4.0米

2/升(以150微米干膜计)

闪点：26 26

比重：1.3公斤/升 1.3公斤/升

表干：约4小时(20) 约5小时(5)

指触干：约7小时(20) 约11小时(5)

完全固化：约7天(20) 约20天(5)

挥发性有机化合物

含量(V.O.C)：

370克/升 370克/升

可根据颜色分类列表，提供其它颜色/色号(包括云母氧化铁型，色号12430)。

施工说明:

45141 45143

混合比例: : 基料45148: :固化剂97820 = 3: :1(体积比) 基料45148: :固化剂97430 = 3: :1(体积比)

施工方法: : 无空气喷涂 刷涂 无空气喷涂 刷涂

稀释剂: : 08450 08450 08450 08450

(最大用量) 5 % 5 % 5 % 5 %

(请详见备注) (请详见备注)

混合使用期: : 2小时(20) 4小时(20)

(请详见备注)

2小时(15) 4小时(15)

喷孔: : 0.48-0.58毫米

喷出压力: : 25.0兆帕

(无空气喷涂资料仅供参考, 实用时可以调整。)

工具清洗: : 老人牌工具清洁剂99610或稀释剂08450

漆膜厚度: : 干膜: :150微米(请详见备注)

湿膜: :250微米

重涂间隔: : 见本品《施工指导》

安全: 小心使用本品, 使用前和使用时, 请注意包装以及罐上所有的安全标签, 还应参考

《老人牌公司材料安全说明》, 并遵守有关国家或当地政府安全规定。避免吸入溶剂

蒸气, 避免油漆接触皮肤和眼睛, 严禁吞服本产品。采取必要的预防和防护措施防

火、防爆及保护环境。只可在通风良好的情况下施工本品。在狭窄处或空气不流通处

施工, 必须提供强力通风。