

BD7052浮选槽耐磨防腐涂层 浮选槽金刚砂涂层

产品名称	BD7052浮选槽耐磨防腐涂层 浮选槽金刚砂涂层
公司名称	襄阳市百盾防护涂层材料有限公司
价格	5500.00/组
规格参数	品牌:百盾 型号:BD7052 剪切强度:13
公司地址	湖北省襄阳市高新区光彩工业园二期B6-104号
联系电话	0710-3618317 17871151015

产品详情

产品概述：

bd7052浮选槽修复专用耐磨胶是由高性能耐磨颗粒(碳化硅、金刚砂等)与改性增韧耐磨树脂进行复合得到的高性能耐磨聚合材料。广泛用于修复浮选槽内药剂腐蚀及矿物颗粒造成的磨蚀，也可直接在浮选槽内壁制备耐磨防腐预保护层。

性能特点：

- 1、bd7052浮选槽专用耐磨防腐涂层防腐耐磨效果好，常温固化，施工方便，由于其性能突出，目前已广泛应用于选矿系统并配套多家设备生产企业；
- 2、耐磨抗蚀性优异；
- 3、与金属类基材具有很高的结合强度；
- 4、立面不流淌，施工方便，对施工人员无很高技术要求；
- 5、适用于多种磨损、腐蚀工况的修复和防护。

性能参数：

产品名称	物理状态	操作时限 (25)	固化时间(25)	应用范围
bd7052浮选槽 专用耐磨涂层	膏状	25min	24h	用于修复药剂及矿物颗粒对浮选槽造成 也可直接在浮选槽内壁制备耐磨防腐

颜色	密度 (g/cm ³)	抗压强度 (kg/cm ²) gb1041-2008	拉伸强度 (kg/cm ²) gb6329-1999	剪切强度 (kg/cm ²) gb7124-2009	弯曲强度 (kg/cm ²) gb1042-2008	固化后硬度 (shore d) astr d-2556
深灰	1.75	930	335	130	490	89

使用方法：

1、表面处理：对需处理部位进行粗化处理，角磨机打磨或喷砂等；对粗化处理过的表面进行清洗；处理过的表面应是粗化的干燥新鲜基材表面，并且应无油污、无粉尘； 2、配制：按重量比4 : 1将a、b两组份混合均匀，并在30min内用完。单次配胶不超过25kg为宜；一般是边施工边配置，可根据实际温度冬天可适当多配，夏天适当少配。如气温过低可将a组份适当加热以降低粘度便于配置； 3、涂敷：bd7052合适的涂层厚度是3~5mm，应将混合好的材料逐层涂敷于待修部位，第一层要压实，使之与基材充分浸润，涂层涂到尺寸后表层要修平整； 4、固化：25℃ 固化24小时可投入使用，若温度低应采用加热或延长固化时间来促进固化。一般冬天施工可用碘钨灯距涂层40cm的距离进行照射加热。

特别说明：

- 1.本参数为实验室条件下取得，由于实际工况比较复杂，建议用户根据实际工况做预测试；
- 2.当环境温度低于15℃ 时，固化时间会延长，应采取适当加温措施；
- 3.当环境温度高于25℃ 或混合量过大时，固化速度会加快，要适当缩短混合后的涂敷时间。

运输贮存：

阴凉干燥处密闭贮存，保质期1年。运输中避免倒置，避免磕碰，按非危险品运输。

包装规格：双组份，20kg/组

电话：071

0-3618317

传真：071

0-3618337

网址：ww

w.realbond.net