

环氧底漆供应热销中

产品名称	环氧底漆供应热销中
公司名称	郑州青腾涂料有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	品牌:郑州青腾
公司地址	郑州高新技术产业开发区玉兰街79号2号楼2单元4层218室
联系电话	0371-67997972 15038093919

产品详情

环氧底漆

产品说明：

主要组成

：该产品是以改性中分子环氧树脂、颜料、防锈颜料、助剂和溶剂等组成的单组份自干涂料。

主要特性：具有十分突出的防锈性能；漆膜硬度高；耐高温，不影响焊接性能；干燥性能超群；高附着力，良好的机械性能。

主要用途

：广泛用于冶金、集装箱、各类机动车辆、工程机械钢板预处理抛丸，特别适合于中等或更恶劣的腐蚀环境，在钢结构设施、建筑、机械设备、管道外壁防腐使用，是理想的金属预处理抛丸和防锈保养底漆。

技术指标如下表：

漆膜外观	漆膜平整光滑，颜色符合标准样板	铅笔硬度	HB
干燥时间	标准厚度单涂层，25	附着力	2（划圈法，级）
表干 实干	2h 24h	冲击强度	50kg • cm

弯曲实验	1mm		耐盐水性（3%，72小时）	不起泡，不脱落，不生锈
耐硝基性	不脱落，不起皱		包装规格	20千克/斤
基本参数配比	漆料：稀释剂 = 10：3（重量比）漆料密度：1.38		施工时限	8h，（25℃）
理论用量	200 ~ 250g/m ²		闪点	24（漆料），27（固化剂）
建议涂装道数	作预涂底漆，涂装一道，25 ± 5 μm		作防锈底漆	干膜厚度 55 ± 5 μm

环氧底漆漆膜为灰色和铁红色，对钢铁附着力极强，可配套多种面漆使用，如聚氨酯面漆、环氧面漆、丙烯酸面漆等，

配套用漆

H53-33 环氧三聚磷酸铝防锈漆 BN04-1 各色丙烯酸聚氨酯面漆

H53-89 云铁环氧防锈中间漆 A04-9 各色氨基烘干磁漆，

H04-2 各色环氧面漆， JX04-28 各色氯丁橡胶防面漆，

表面处理：涂漆基要达到洁净、无油污、灰尘等所有污物，并喷砂或抛

丸处理，达到瑞典Sa2.5级，手工机械除锈达到St2-3级。

储存期限：存放于阴凉、干燥、通风处，漆料一年。

无气喷涂、空气喷涂、刷涂、滚涂（专用）

施工方法	喷嘴尺寸	出口压力	稀释比率（质量比）
无气喷涂	0.43mm-0.53mm	15-20Mpa	0-25%

空气喷涂	1.8-2.5mm	0.3-0.5Mpa	30-50%
刷涂，滚涂		——	0-20%
稀释剂	环氧专用稀释剂		

注意事项及安全措施：

- 1.施工前先阅读使用说明，避免接触皮肤和眼睛；
- 2.油漆接触到皮肤，立即用温水或适当的清洗剂清洗；接触到眼睛，立即用大量水冲洗并就医。
- 3.用前将漆料与稀释剂按要求配比调好，用多少配多少，搅拌均匀后使用，8小时内用完；
- 4.施工过程保持干燥清洁，保证良好的通风，配漆后包装桶必须盖严，以免结皮；
- 5.施工及干燥期间，相对湿度不得大于85%，本产品涂装后须1天后才能交付使用；
- 6.涂料中含有可燃物质，请远离火源禁止在施工中吸烟等。

更多资讯和防腐涂料，请关注点击[郑州青腾涂料有限公司](http://www.zzqttl.com)官方网站：http://www.zzqttl.com