

# 专业生产无机富锌底漆

产品名称	专业生产无机富锌底漆
公司名称	郑州青腾涂料有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:郑州青腾
公司地址	郑州高新技术产业开发区玉兰街79号2号楼2单元4层218室
联系电话	0371-67997972 15038093919

## 产品详情

### [无机富锌底漆](#)

#### 产品组成：

醇溶性无机富锌底漆属于电化学防腐底漆，具有多种特性，耐盐雾、耐溶剂、耐400度高温、阴极保护防腐等。无机富锌底漆由优质无机硅酸锌树脂、锌粉、助剂和溶剂组成，双组份包括主漆和固化剂。

#### 产品用途

该防腐涂料主要用于各类钢结构的长效防腐，具有多种配套涂装体系，一般包括底漆-封闭漆-中间漆-面漆，可防腐长达20年以上，在重防腐领域和腐蚀环境比较恶劣的地区使用广泛。作为造船厂、重型机械厂等钢材预处理流水线的车间底漆。亦可用在钢桩、矿井钢铁支架、桥梁、大型钢铁结构作高性能防锈之用。

#### 产品性能：

- A-无机富锌底漆中金属锌含量达到80%，高含锌量防腐更具优势。
- B-锌粉可以起到阴极保护，电化学防腐的作用，牺牲阳极保护阴极。
- C-漆膜具有优异的耐腐蚀特性，耐溶剂、耐盐雾。
- D-涂层具有耐高温特性，耐温400℃，漆膜完好，不脱落，不起皮。
- E-带涂层焊接不影响焊接质量，且涂层不受切割及焊接损伤。
- F-无机富锌底漆硬度高、抗冲击性优异，机械性能符合标准

颜色外观：[灰色。](#)

配比：甲、乙 = 3、1。

湿膜厚度：用作车间底漆 60  $\mu\text{m}$ 。

干膜厚度：用作防锈底漆 20—40  $\mu\text{m}$ 。

干燥时间：表干小于 10 分钟。实干小于 2—4 小时。

表面处理：所有必需涂装的钢材表面要求喷沙、喷丸至 Sa2.5 级，表面粗糙度 40—70 微米。局部修补表面要求打磨至 St3 极。

涂装环境：环境温度 5—40 ，空气相对湿度不超过 75%，工件表面温度高于露点温度 3 以上。

施工方法：无气喷涂、有气喷涂、刷涂。将固料加入液料中，充分搅拌均匀用筛网过滤后既可施工。

适用期：混合后的涂料须在六小时之内用完。

注意事项及安全措施：

1. 施工前先阅读[使用说明](#)，避免接触皮肤和眼睛；
2. 油漆接触到皮肤，立即用温水或适当的清洗剂清洗；接触到眼睛，立即用大量水冲洗并就医。
3. 涂料中含有可燃物质，请远离火源禁止在施工中吸烟等。

更多资讯和防腐涂料，请关注点击[郑州青腾涂料有限公司](#)

官方网站：<http://www.zzqttl.com>

郑州青腾涂料有限公司是一家专门从事研制、生产、开发和销售各类防腐防

锈漆的专业厂商。公司为适应日新月异的市场需求,专门聘请了一批高素质的技术人员将原产品结构进行改进,使产品质量得到了进一步提高,同时加大了新产品开发力度,至使新产品从设计开发到投放市场中间过程大为缩短。以防腐、防锈漆用户为主要服务对象。我公司竭诚欢迎广大用户来电来函与我们联系,我们将以热忱的服务和优质的产品期待您的合作!