

玻璃水晶粘接不白化胶水 天诺6310耐老化UV胶

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 玻璃水晶粘接不白化胶水 天诺6310耐老化UV胶 |
| 公司名称 | 东莞市长安天诺电子材料经营部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:天诺 型号:6310 规格:250克/瓶 |
| 公司地址 | 广东 东莞市 长安镇上沙社区中山北路 |
| 联系电话 | 076985356630 18029037286 |

产品详情

玻璃水晶粘接不白化胶水 天诺6310耐老化UV胶：天诺6310玻璃水晶粘接UV胶

产品说明：

该系列产品主要用于玻璃水晶琉璃制品之间的互粘和自粘，为客户提供各种粘度及透明性要求的胶水，具有产品气味低、固化速度快、粘接强度高、固化后胶层韧性高，能耐高强冲击力，耐黄变、耐老化、防水及耐冷热性优异，固化后胶层无色透明、体积收缩率小等特点。典型应用有玻璃水晶琉璃工艺品、玻璃餐台、玻璃茶几、艺术玻璃、卫浴玻璃、玻璃展柜、水晶香水座、水晶影像等。

一、性能特点

1. 固定速度快，30~90秒可以达到最高粘接强度。
2. 附着力和粘接强度高，能保持长期的粘接力。
3. 具有良好的柔韧性，较高的伸长率。
4. 耐老化性能优异，长期不黄变、不白化。
5. 耐湿气性能好，长期防水。
6. 符合RoHS和无卤环保规范。

二、选型参数

| 产品型号 | 粘接材质 | 外观 | 粘度 mPa.s , 25 | 固化能量 mJ/cm ² | 粘接强度 MPa | 硬度 Shore | 伸长率 % | 而 |
|------|------|------|------------------|----------------------------|-------------|-------------|----------|-----|
| 6310 | 玻璃水晶 | 无色透明 | 50 ~ 75 | 1500 | 15 | D70 ± 2 | 35 | -40 |
| 6312 | 玻璃水晶 | 无色透明 | 100 ~ 120 | 1500 | 15 | D65 ± 2 | 30 | -40 |
| 6313 | 玻璃水晶 | 无色透明 | 800 ~ 1200 | 1500 | 15 | D70 ± 2 | 160 | -40 |
| 6315 | 玻璃水晶 | 无色透明 | 3000 ~ 5000 | 1500 | 16 | D50 ± 2 | 180 | -40 |
| 6316 | 玻璃水晶 | 无色透明 | 9500 ~ 12000 | 1500 | 15 | D75 ± 2 | 125 | -40 |

三、使用方法

1.

清洁被粘材料表面，清洁后如有清洁剂残留在材料表面，请将其吹干或擦干后，待完全干燥即可施胶。

2. 将胶水均匀地涂覆在其中一面玻璃表面，将另一面玻璃轻放于涂覆胶水处进行贴合，用力挤压将气泡排出，并使胶水均匀分布，确定粘接部位都有胶水覆盖（理想胶层厚度为0.01 ~ 0.05mm），最后固定好位置。

3. 用布或纸巾将玻璃周边溢出的余胶擦除（不可使用水、酒精等溶剂擦洗），在此步骤前不要让胶水接触紫外光。

4. 用主发射波长为365nm的紫外灯照射，直至胶层充分固化（照射时间取决于紫外灯的类型、功率、照射距离和玻璃的紫外光透过率等）。

5. 紫外光照射固化后，玻璃周边仍有溢胶时，可用刀片将其刮除。

四、包装与贮存

1. 包装规格有50克/瓶、250克/瓶、1公斤/瓶，特殊包装规格请联系我们。

2. 在避光阴凉通风（理想贮存温度5 ~ 30 ），并密封的条件下贮存，有效期1年。

3. 其它注意事项请见说明书。