

## 耐火砖 高铝砖 见产品说明 (mm)

产品名称	耐火砖 高铝砖 见产品说明 (mm)
公司名称	巩义市正虹滤材厂
价格	.00/个
规格参数	耐火温度:1770 ~ 2000 ( ) 规格:见产品说明 (mm) 产地:巩义
公司地址	巩义市北山口镇北官庄村
联系电话	13803827045

## 产品详情

耐火温度	1770 ~ 2000 ( )	规格	见产品说明 (mm)
产地	巩义	品牌	正虹
产品类别	耐火砖	材质	碳化硅制品
导热系数 (常温)	0.03	等级	一级
低温弯折	见产品说明	断裂伸长率	见产品说明
抗弯强度	见产品说明	抗压强度	70
拉伸强度	见产品说明	使用温度	350
撕裂强度	见产品说明	芯材	碳化硅制品
形态	微孔状		

耐火砖

主要技术指标：

	高铝砖			粘土砖							
	lz-75	lz-65	lz-55	n-1	n-2a	n-2b	n-3a	n-3b	n-4	n-5	n-6
al2o3, %不小于	75	65	55								
耐火度, 不低于	1790	1770	1750	1750	1730	1730	1710	1710	1690	1670	1580
0.2mpa荷重软化开始温度, 不低于	1520	1500	1470	1400	1350		1320		1300		

重烧线性变化 %	1500 × 2h	+0.1-0.4	+0.1-0.4	+0.1-0.4								
	1400 × 2h				+0.1-0.4	+0.1-0.5	+0.2-0.5					
	1350 × 2h							+0.2-0.5	+0.2-0.5	+0.2-0.5	+0.2-0.5	+0.2-0.5
显气孔率，不大于	23	23	22	22	24	26	24	26	24	26	28	
常温耐压强度 mpa，不小于	53.9	49.0	44.1	30.0	25.0	20.0	20.0	15.0	20.0	15.0	15.0	