

奥力泰全效防水砂浆

产品名称	奥力泰全效防水砂浆
公司名称	广州市奥力泰建材实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:奥力泰 型号:全效型 规格:18kg/桶
公司地址	东至县经济开发区红岭桥南侧150米
联系电话	0566-8161009 13866455142

产品详情

本产品是双组份聚合物水泥基防水产品，施工后其活性成分可渗入基材的毛细孔和微裂纹，形成结晶致密的防水层。具有刚柔相济，无论是建筑物内外墙、水池、地下室等部位，均具有全效的优异防水效果，特别适用于有外饰面的内外墙体防水工程。

【产品特性】

适用范围广，可用于大部分坚实的水泥砂浆和混凝土等基面的防水工程。

可刷、可滚涂或喷浆机喷涂，超强粘结力，可牢固粘接潮湿基面和各类饰面砖。

冷施工，操作方便，干燥时间短，可缩短工期。

【适用范围】

特别适用于有外饰面的内外墙体防水工程处理。

适用于厨房、卫生间、阳台、地下室、挡土墙、饮用水池的防水与防潮处理。

【施工工艺】

基面处理：基面应坚实、平整、干净，明显的孔隙要用水泥砂浆堵塞抹平，施工前先湿润基面至无明水。

混合搅拌：按粉料：液料=3.33:1的比例将乳液倒入容器中稍稍搅动后慢慢加入粉料，用低速电动搅拌器充分搅拌均匀，静置5~10分钟后再稍加搅拌后即可使用使用时应保持间歇性搅拌，使胶浆混合均匀，防止沉淀。

施工方法：用毛刷或滚筒刷将涂料涂刷于基面上，视施工要求厚度分2~3次施工，单次厚度不宜超过0.6mm。每次间隔施工时间为2~4小时（视施工现场的气温、湿度等变化而适度调整，冬季宜延长），并沿垂直方向涂刷确保不漏刷。

后期处理：防水层施工完毕后24小时内禁止踩踏，完全干固后方可进行下一道工序。对于长期盛水的水池应待其空置2周后方可盛水，热水或腐蚀性液体池则需要3周的时间。

【参考用量】

基面平整的情况下，防水层厚度为2mm时，约1.7kg/m²~2.8kg/m²。

【注意事项】

下列情况不推荐使用本产品：基材裂缝超过0.4mm的防水工程；建筑物振动、位移、收缩较大的区域；建筑物的伸缩缝、变形缝、沉降缝、后浇带、穿墙管的密封等。

适宜施工的温度在5 ~35 范围内，阴雨天气室外或基层有明水时不宜施工。

空气特别潮湿、不通风的地方，应采用通风设备加快防水涂层干固，否则可能会出现膜层干透后表面发白，但不影响防水性能。

本产品呈弱碱性，会刺激皮肤，在使用过程中，应采取必要的保护措施。

【执行标准】

本产品执行标准jc/t 984-2011中d类i型的技术要求。

【贮存与运输】

本产品应在通风干燥处用托板离地贮存，应防止雨水浸湿及受潮，防止10层以上叠压，否则可能使产品过早失效。运输时应防止日晒雨淋和受冻，小心叠压，注意防止包装破损。

存放于阴凉干燥处，未启封产品保质期为12个月。

【声明】

本公司保证出厂产品的质量符合国家相关要求与规范，但不承担由于用户不正确使用本产品而造成的直接和间接损失。

