

# 奥力泰通用防水浆料

产品名称	奥力泰通用防水浆料
公司名称	广州市奥力泰建材实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:奥力泰 型号:通用型 规格:18kg/桶
公司地址	东至县经济开发区红岭桥南侧150米
联系电话	0566-8161009 13866455142

## 产品详情

本产品为双组份水泥基丙烯酸聚合物防水产品，浆料中的活性成分可渗入基材的毛细孔和微裂纹，形成结晶致密的防水层。具有刚柔相济的特性，既有聚合物涂膜的延伸性、防水性，也有水硬性胶凝材料强度高、耐水性好、易与潮湿基层粘结的优点。

### 【产品特性】

粘结力强，对迎水面和背水面的防水均有明显功效。

与基面形成整体的韧性防水膜，能覆盖基底的微裂纹。

适用范围广，可用于多种基面的防水工程。

### 【适用范围】

特别适用于厨房、卫生间的防水防潮。

适用于地下停车场、挡土墙、食用水池、防水工程处理。

## 【使用方法】

**基面处理：**基面应坚实、平整、干净，明显的孔隙要用水泥砂浆堵塞抹平，施工前先湿润基面至无明水。

**混合搅拌：**按粉料：液料=2.78:1的比例将乳液倒入容器中稍稍搅动后慢慢加入粉料，用低速电动搅拌器充分搅拌均匀，静置5~10分钟后再稍加搅拌后即可使用，使用时应保持间歇性搅拌，使胶浆混合均匀，防止沉淀。

**施工方法：**用毛刷或滚筒刷将涂料涂刷于基面上，视施工要求厚度分2~3次施工，单次厚度不宜超过0.6mm。每次间隔施工时间为2~4小时（视施工现场的气温、湿度等变化而适度调整，冬季宜延长），并沿垂直方向涂刷确保不漏刷。

**后期处理：**防水层施工完毕后24小时内禁止踩踏，完全干固后方可进行下一道工序。对于长期盛水的水池应待其空置2周后方可盛水，热水或腐蚀性液体池则需要3周的时间。

## 【参考用量】

基面平整的情况下，防水层厚度为2mm时，用量约为1.7kg/m<sup>2</sup>~2.8kg/m<sup>2</sup>。

## 【注意事项】

下列情况不推荐使用本产品：基材裂缝超过0.4mm的防水工程；建筑物震动、位移、收缩较大的区域；建筑物的伸缩缝、变形缝、沉降缝、后浇带、穿墙管的密封等。

适宜施工的温度在5 ~35 范围内，阴雨天气室外或基层有明水时不宜施工。

空气特别潮湿、不通风的地方，应采用通风设备加快防水涂层干固，否则可能会出现膜层干透后表面发白，但不影响防水性能。

本产品呈弱碱性，会刺激皮肤，在使用过程中，应采取必要的保护措施。

### 【执行标准】

本产品执行标准jc/t 2090-2011中d类i型的技术要求。

### 【贮存与运输】

本产品应在通风干燥处用托板离地贮存，应防止雨水浸湿及受潮，防止10层以上叠压，否则可能使产品过早失效。运输时应防止日晒雨淋和受冻，小心叠压，注意防止包装破损。

存放于阴凉干燥处，未启封产品保质期为12个月。

### 【声明】

本公司保证出厂产品的质量符合国家相关要求与规范，但不承担由于用户不正确使用本产品而造成的直接和间接损失。

如有疑问请咨询公司技术部或本公司当地经销商。