

奥力泰柔韧防水涂料

产品名称	奥力泰柔韧防水涂料
公司名称	广州市奥力泰建材实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:奥力泰 型号:柔韧型 规格:18kg/桶
公司地址	东至县经济开发区红岭桥南侧150米
联系电话	0566-8161009 13866455142

产品详情

本产品是一种双组份丙烯酸酯类高聚物改性的聚合物水泥基防水涂料。具有优秀的防水性，与砂浆、混凝土基层形成紧密牢固防水层，阻止水的渗透，从而达到优异的防水效果。其显著的柔韧性能，能抵御建筑物的轻微震动及因此而产生的微裂缝，并可填补微裂缝。

【产品特性】

粘结力强，适用范围广，可直接在多种材质基面上施工，适用于长期泡水部位。

优异的柔韧性，能适应建筑物的轻微震动和由于各种原因产生的微裂纹，可覆盖不大于2mm的裂缝。

抗渗防水效果极好，可渗入基面形成坚韧整体无缝的弹性防水膜，耐老化性好。

【适用范围】

特别适用于长期接触水或潮气、基层位移较小的部位或局部防水处理，如管口周边、阴阳角、厨房、卫生间、内外墙面、地面、排水管道等。

适用于各类由混凝土、砂浆等构成的基面防水处理工程。

【施工工艺】

基面处理：基面应坚实、平整、干净，明显的孔隙要用水泥砂浆堵塞抹平，施工前先湿润基面至无明水。阴阳角宜为圆弧形，阴角直径宜大于50mm，阳角直径宜大于10mm。油污须清理干净，低凹破损处应补平。

混合搅拌：按粉料：液料=1.47:1的比例将乳液倒入容器中稍稍搅动后慢慢加入粉料，用低速电动搅拌器充分搅拌均匀，静置5~10分钟后再稍加搅拌后即可使用。使用时应保持间歇性搅拌，使胶浆混合均匀，防止沉淀。

施工方法：用毛刷或滚筒刷将涂料涂刷于基面上，视施工要求厚度分2~3次施工，阴阳角、管根等细部应多涂2~4遍，地下工程宜夹铺一层胎体增强材料。每次间隔施工时间为2~4小时（视施工现场的气温、湿度等变化而适度调整，冬季宜延长），并沿垂直方向涂刷确保不漏刷，单次厚度不宜超过0.6mm。

后期处理：防水层施工完毕后24小时内禁止踩踏，完全干固后方可进行下一道工序，一般情况下完全干固时间需3~5天。对于长期盛水的水池应待其空置2周后方可盛水。

【参考用量】

基面平整的情况下，防水层厚度为2mm时，用量约为1.5kg/m²~2.5kg/m²。

【注意事项】

适宜施工的温度在5 ~35 范围内，阴雨天气室外或基层有明水时不宜施工。

空气特别潮湿、不通风的地方，应采用通风设备加快防水涂层干固，否则可能会出现膜层干透后表面发白，但不影响防水性能。

对于微小的裂纹，可无需修补直接涂刷施工。对于大于2mm裂缝应先用砂浆进行修补，然后涂刷防水涂料，使用胎体增强材料效果更佳。对于伸缩缝以及管根留设的凹槽，应先嵌填密封材料，然后再行施涂防水层。

用于上面有人行走或长期暴晒及浸水的区域时，需对防水层进行保护，如砂浆、混凝土或铺设瓷砖等。

本产品呈弱碱性，会刺激皮肤。在使用过程中，应采取必要的保护措施。

【执行标准】

本产品执行国家标准gb/t 23445-2009中ii型的技术要求。

【贮存与运输】

本产品应在通风干燥处用托板离地贮存，应防止雨水浸湿及受潮，防止10层以上叠压，否则

可能使产品过早失效。运输时应防止日晒雨淋和受冻，小心叠压，注意防止包装破损。

存放于阴凉干燥处，未启封产品保质期为12个月。

【声明】

本公司保证出厂产品的质量符合国家相关要求与规范，但不承担由于用户不正确使用本产品而造成的直接和间接损失。

如有疑问请咨询公司技术部或本公司当地经销商。