

奥力泰高弹性防水涂膜

产品名称	奥力泰高弹性防水涂膜
公司名称	广州市奥力泰建材实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:奥力泰 型号:高弹型 规格:18kg/桶
公司地址	东至县经济开发区红岭桥南侧150米
联系电话	0566-8161009 13866455142

产品详情

本品是一种具有极佳柔韧性和延展性，开封即用的冷施工和绿色环保的单组份聚合物乳液防水涂料，与砂浆混凝土、彩钢板等材质的基面等均有极好的附着力，特别适用于新旧屋面直接外露的防水及修补工程。

【产品特性】

极强的柔韧性、极好的拉伸率，对基层变形具有良好的适应性，能抵御建筑物基面轻微的开裂、震动、伸缩、位移。

施工简单快捷，开桶即用。

优异的适用性，对砂浆或混凝土、金属结构、硅酸钙板、石膏板等干燥或潮湿的基层均有极好的附着力。

独特的配方体系，突出的户外耐久性和抗紫外线性能。

绿色环保，无毒无味。

【适用范围】

特别适用于新旧建筑混凝土或彩钢板屋面、室外等直接外露的防水或修补工程。

伸缩缝、分隔缝、落水口、穿墙管的密封与修补，在二次涂层中加胎体增强材料后效果更佳。

【施工工艺】

基面处理：清扫基面，油污须清理干净。对于疏松多孔的基材，尤其是水泥纤维板等，须将本产品和水按1:1稀释，用稀释液进行界面底层增强处理。

细部处理：大面积防水层施工前，阴阳角、穿墙管根、分隔缝等节点处先涂刷1~2遍涂料做附加防水层（厚度不小于1mm），阴阳角宜处理成圆弧状。当采用胎体增强材料（如无纺布等）时，胎体应夹在涂膜中间。

涂层施工：涂刷施工时，一般涂刷2遍或更多，每层厚度以0.3mm~0.5mm为宜，每遍的涂刷时间间隔以前一层干固至不粘手为准，并且每次涂刷要与上一道涂刷方向垂直，以达到最佳效果。如需加铺胎体增强材料时，胎体材料应平展，无皱折且浸透，胎体下涂膜应不小于1.0mm，上涂膜应不小于0.5mm。

面层涂布：将涂料加水稍微稀释后滚涂一遍，以提高表面平整及光洁效果。

后期处理：防水层未完全干固前8~12小时应防止水浸、雨淋、暴晒及霜冻及尖锐物或重压破坏防水层。防水层施工完毕后24小时内禁止踩踏，完全干固后方可进行下一道工序。

【参考用量】

推荐用量为：屋面防水：(1.5~2.5)kg/m²，外饰面防水：(0.5~1.0)kg/m²，底板防潮：(0.8~1.5)kg/m²。

【注意事项】

不建议在本产品的内外墙面防水层外粘贴超大型石材或瓷板。

适宜施工的温度在5 ~35 范围内，阴雨天气室外或基层有明水时不宜施工。

对于微小的裂纹，可无需修补直接涂刷施工。对于大于2mm裂缝应先用砂浆进行修补，然后涂刷防水涂料，使用胎体增强材料效果更佳，对于伸缩缝以及管根留设的凹槽，应先嵌填密封材料，然后再行施涂防水层。

本产品为水性无毒产品，在使用过程中，应采取适当的保护措施。

【执行标准】

本产品执行标准jc/t 864-2008中ii型的技术要求。

【贮存与运输】

本产品应在通风干燥处贮存，应防止雨水浸湿及受潮。运输时应防止日晒雨淋和受冻，小心叠压，注意防止包装破损。

存放于阴凉干燥处，未启封产品保质期为12个月。

【声明】

本公司保证出厂产品的质量符合国家相关要求与规范，但不承担由于用户不正确使用本产品而造成的直接和间接损失。

如有疑问请咨询公司技术部或本公司当地经销商。