

奥力泰屋面防水专家

产品名称	奥力泰屋面防水专家
公司名称	广州市奥力泰建材实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:奥力泰 型号:屋面防水 规格:18kg/桶
公司地址	东至县经济开发区红岭桥南侧150米
联系电话	0566-8161009 13866455142

产品详情

本产品是一种专门针对混凝土结构屋面整体防水施工的双组份聚合物水泥基防水涂料，对混凝土和砂浆有良好的亲和性，能与之形成紧密牢固的永久性结合，阻止水的渗透，从而达到优异的防水效果。

【产品特性】

柔韧高弹性，延伸率高，能抵御建筑物的轻微震动和由于各种原因产生的微裂纹。

粘结力强，抗渗防水效果极佳，施工简单快捷。

【适用范围】

特别适用于水平与斜坡混凝土结构屋面整体防水工程。

【施工工艺】

基面处理：基面应坚实、平整、干净，明显的孔隙要用水泥砂浆堵塞抹平，施工前先湿润基面至无明水。阴阳角宜为圆弧形，阴角直径宜大于50mm，阳角直径宜大于10mm。油污须清理干净，低凹破损处应补平。

混合搅拌：按粉料：液料=1.25:1的比例将乳液倒入容器中稍稍搅动后慢慢加入粉料，用低速电动搅拌器充分搅拌均匀，静置10分钟后再稍加搅拌后即可使用。使用时应保持间歇性搅拌，使胶浆混合均匀，防止沉淀。

施工方法：用毛刷或滚筒刷将涂料涂刷于基面上，视施工要求厚度分2~3次施工，阴阳角、管根等细部应多涂2~4遍，地下工程宜夹铺一层胎体增强材料。每次间隔施工时间为2~4小时（视施工现场的气温、湿度等变化而适度调整，冬季宜延长），并沿垂直方向涂刷确保不漏刷，单次厚度不宜超过0.6mm。

后期处理：防水层施工完毕后24小时内禁止踩踏，完全干固后方可进行下一道工序，一般情况下完全干固时间需3~5天。对于长期盛水的水池应待其空置2周后方可盛水。

【参考用量】

基面平整的情况下，防水层厚度为2mm时，用量约为1.5kg/m²~2.5kg/m²。

【注意事项】

适宜施工的温度在5 ~35 范围内，阴雨天气室外或基层有明水时不宜施工。

对于微小的裂纹，可无需修补直接涂刷施工。对于大于2mm裂缝应先用砂浆进行修补，然后

涂刷防水涂料，使用胎体增强材料效果更佳。对于伸缩缝以及管根留设的凹槽，应先嵌填密封材料，然后再行施涂防水层。

用于上面有人行走或长期暴晒及浸水的区域时，需对防水层进行保护，如砂浆、混凝土或铺设瓷砖等。

本产品呈弱碱性，会刺激皮肤。在使用过程中，应采取必要的保护措施。

【执行标准】

本产品执行国家标准gb/t 23445-2009中i型的技术要求。

【贮存与运输】

本产品应在通风干燥处贮存，应防止雨水浸湿及受潮，否则可能使产品过早失效。运输时应防止日晒雨淋和受冻，小心叠压，注意防止包装破损。

存放于阴凉干燥处，未启封产品保质期为12个月。

【声明】

本公司保证出厂产品的质量符合国家相关要求与规范，但不承担由于用户不正确使用本产品而造成的直接和间接损失。

如有疑问请咨询公司技术部或本公司当地经销商。