

奥力泰通用瓷砖胶粘剂

产品名称	奥力泰通用瓷砖胶粘剂
公司名称	广州市奥力泰建材实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:奥力泰 型号:通用型 规格:20kg/包
公司地址	东至县经济开发区红岭桥南侧150米
联系电话	0566-8161009 13866455142

产品详情

本产品由优质无机胶凝材料、精制级配骨料、填料及各种进口化学添加剂等组合成的一种干粉状产品，是一种新型粘贴胶，本产品具有优良的抗龟裂、抗温度变形性能和粘贴性能，并能有效减少泛碱现象，施工简易快捷，加水即可使用，低成本高效益。

【产品特性】

高粘结强度，优越的抗下坠性。

不用浸砖湿墙，施工方便快捷。

减少泛碱、挂泪等污染饰面现象。

【适用范围】

水泥基基面粘贴中小型瓷砖、石材、马赛克、轻质仿古砖、石板等。

【施工工艺】

基面处理：基面应牢固、平整、干净，无污染、无松散物、无空鼓等，有养护剂、油污等污物的基面需拉毛处理后施工。

混合搅拌：粉料：液料=1:0.22~0.26，按比例先倒清水，再缓慢加入粉料，用电动搅拌器搅拌均匀、无颗粒的胶浆，若稍微静置熟化约5分钟后再略搅拌使用，可提高强度。

施工方法：宜使用齿型抹刀（抹刀锯齿的尺寸也可根据瓷砖的尺寸而改变）刮抹梳理胶层，每次施工约1m²，使之均匀分布成饱满的连续条纹。如用于背沟较深的瓷砖，还应用齿型刮刀在砖背面抹胶浆，以保证满浆粘贴。

【参考用量】

使用3 × 3mm齿型刮板，用量约为1.5kg/m²~1.8kg/m²。

使用6 × 6mm齿型刮板，用量约为2.8kg/m²~3.0kg/m²。

使用10 × 10mm齿型刮板，用量约为4.0kg/m²~4.5kg/m²。

使用满铺法施工时，用量应视瓷砖尺寸、基面平整度、垂直度的不同而进行调整，具体用量约为6kg/m²~10kg/m²。

【注意事项】

适宜施工温度为5 ~35 ，在雨天施工时，一定要做好遮蔽防护措施，并且要确保在填缝后

的至少12小时内不被雨淋、暴晒及霜冻。

铺贴完成24小时后方可踏入或填缝。

用于旧瓷砖或石材面，以及石膏板等基面粘贴前应先确认基面原附着强度以及墙体牢固度，必须于大面积施工前先进行粘贴试验后再使用。

本产品呈弱碱性，会刺激皮肤，在使用过程中，应采取必要的保护措施。

【执行标准】

本产品执行标准jc/t 547-2005的技术要求。

【贮存与运输】

本产品应在通风干燥处用托板离地贮存，应防止雨水浸湿及受潮，防止10层以上叠压，否则可能使产品过早失效。运输时应防止日晒雨淋和受冻，小心叠压，注意防止包装破损。

存放于阴凉干燥处，未启封产品保质期为12个月。

【声明】

本公司保证出厂产品的质量符合国家相关要求与规范，但不承担由于用户不正确使用本产品而造成的直接和间接损失。

如有疑问请咨询公司技术部或本公司当地经销商。