

# 奥力泰超强柔韧大型石材胶

产品名称	奥力泰超强柔韧大型石材胶
公司名称	广州市奥力泰建材实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:奥力泰 型号:AFS0108 规格:20kg
公司地址	东至县经济开发区红岭桥南侧150米
联系电话	0566-8161009 13866455142

## 产品详情

本材料是由优质无机胶凝材料、精制级配骨料、各种进口化学添加剂加上原装进口的聚合物乳液组合而成的专门针对大型石材、大型瓷砖的铺贴设计的胶粘剂，是一种新型超强柔性粘贴胶。具有极强的粘结力及柔韧性，具有极佳的抗下垂性能。

### 【产品特性】

超强的粘结力与柔韧性，无收缩，极佳的抗下垂性。

不用浸砖湿墙，施工方便快捷。

优越的抗泛碱性能，防止污染饰面现象。

直接用于水泥基基面上粘贴大型石材、瓷砖，可替代石材干挂。

### 【适用范围】

适用于水泥基基面上直接粘贴大理石、花岗岩及其它天然石材。特别适用于粘贴吸水率较低（低于0.5%）的石材与瓷砖。

### 【施工工艺】

#### 基面处理：

基面应牢固、平整、干净，无污染、无松散物、无空鼓等，有养护剂、油污等污物的基面需拉毛处理后施工。对翻新的墙面，应确保旧有的装饰材料粘贴牢固。

### **混合搅拌：**

先倒入桶中(4.8~5.2)l清水，再加入20kg粉料，用电动搅拌器搅拌成均匀、无颗粒的胶浆，若稍微静置熟化约5分钟后再略搅拌使用，可提高强度。

### **施工方法：**

宜使用齿型抹刀（抹刀锯齿的尺寸也可根据瓷砖的尺寸而改变）刮抹梳理胶层，每次施工约1m<sup>2</sup>，使之均匀分布成饱满的连续条纹。如用于背沟较深的瓷砖，还应用齿型刮刀在砖背面抹胶浆，以保证满浆粘贴。

### **【参考用量】**

粘贴中小型石材使用6×6mm齿型刮板，用量约为2.8kg/m<sup>2</sup>~3.0kg/m<sup>2</sup>。

粘贴大型石材使用10×10mm齿型刮板，用量约为4.0kg/m<sup>2</sup>~4.5kg/m<sup>2</sup>。

使用满铺法施工时，用量应视石材尺寸、基面平整度、垂直度的不同而进行调整，具体用量约为6kg/m<sup>2</sup>~15kg/m<sup>2</sup>。

### **【注意事项】**

适宜施工温度为5~35℃，在雨天施工时，一定要做好遮蔽防护措施，并且要确保在填缝后的至少12小时内不被雨淋、暴晒及霜冻。

铺贴完成24小时后方可踏入或填缝。

用于旧瓷砖或石材面，以及石膏板等基面粘贴前应先确认基面原附着强度以及墙体牢固度，必须于大面积施工前先进行粘贴试验后再使用。

进行大型瓷砖和石材的粘贴时，宜在瓷砖和石材的背面也均匀涂抹上瓷砖胶，以增强粘性。

本产品呈弱碱性，会刺激皮肤。在使用过程中，应采取必要的保护措施。

### **【执行标准】**

本产品执行标准jc/t 547-2005（c2）的技术要求。

### **【贮存与运输】**

本产品应在通风干燥处用托板离地贮存，应防止雨水浸湿及受潮，防止10层以上叠压，否则可能使产品过早实效。运输时应防止日晒雨淋和受冻，小心叠压，注意防止包装破损。

存放于阴凉干燥处，未启封产品保质期为12个月。

### **【声明】**

本公司保证出厂产品的质量符合国家相关要求与规范，但不承担由于用户不正确使用本产品而造成的直接和间接损失。如有疑问请咨询公司技术部或本公司当地经销商。

如有疑问请咨询公司技术部或本公司当地经销商。