

奥力泰防霉抗裂腻子

产品名称	奥力泰防霉抗裂腻子
公司名称	广州市奥力泰建材实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:奥力泰 型号:AFS0401 规格:20kg
公司地址	东至县经济开发区红岭桥南侧150米
联系电话	0566-8161009 13866455142

产品详情

本产品为一种针对高级外墙弹性涂而专门开发的高级弹性防水外墙腻子。本产品粘结力强，浆料中的活性成分可深入水泥基面中的毛细孔、微裂纹，能与底材融为一体，可形成一层结晶致密的防水功能涂层，从而为涂料提供一个具有良好亲和力的防水弹性基面。

【产品特性】

具有优秀的柔韧性，抗裂性能好，可以抵消基材的轻微裂纹。

具有良好的耐水性及透气性，确保基面及漆面永久干爽，受潮，遇水不起泡、开裂、脱落。

优异的施工性能，大大降低劳动强度，打磨后具有光滑细腻的表面。

粘结力强，杜绝空鼓剥落。

环保产品，无毒、无味、无污染。

【适用范围】

适用于要求底涂防水防潮及高弹性的弹性涂装系统和外墙外保温的饰面系统。

旧饰面（瓷砖、马赛克、石材）上直接翻新的基面找平处理。

特别适合外墙外保温基层涂装工程找平处理。

【施工工艺】

基面处理：

基面应牢固、平整、干净，无污染、无松散物、无空鼓等。对于空鼓、松脱、凸出物基面都应铲除。施工前应用清水润湿基面至饱和，但不应有明水存在。

搅拌混合：

粉料：水=1:0.25~0.30，按比例先倒清水，再缓慢加入粉料，用电动搅拌器搅拌成均匀、无颗粒的胶浆，稍微静置熟化约5~10分钟后再略搅拌使用。

施工方法：

使用腻子刮刀进行批刮，批刮完第一道约4小时（以腻子膜表干为准）后在批刮第二道，一次批刮的厚度应控制在0.8mm左右，整体厚度控制在1.5mm左右。批抹建议采用300mm或600mm边长专业抹刀进行施工，以获得细腻平整的表面。

后期处理：

最后一道腻子层完成后，待其干透后（约24小时，具体时间视天气状况而定），用细砂纸打磨，并清理干净表面灰尘，继续湿养护2天。为使后续涂料的施工得到最大的质量保证，建议后续涂料的施工在腻子干透5天后进行，以降低腻子层的碱性，避免泛碱现象的产生。

【参考用量】

批刮1.5mm厚时，用量约为2kg/m²。

【注意事项】

适宜施工温度为5 ~35 ，在雨天施工时，一定要做好遮蔽防护措施，并且要确保在填缝后的至少12小时内不被雨淋、暴晒及霜冻。

施工前若基面过于干燥或吸水过快时，应提前湿润墙面至无明水为准。

为免浆料干固而失去粘结力，搅拌好的腻子浆料应在2小时内用完，冬天应在5小时内用完，期间应保持间断性地搅拌。切忌将已干结的膏浆加水混合再用。

腻子层完成后，宜在2天内完成打磨，否则以后很难打磨，打磨后浇水养护2~8天，腻子表面硬度效果更佳。

本产品呈弱碱性，会刺激皮肤。在使用过程中，应避免吸入粉尘和接触皮肤及眼睛，并戴上合适的防护手套及护眼罩。

【执行标准】

本产品执行国家标准gb/t 23455-2009标准中d类i型的技术要求。

【贮存与运输】

本产品应在通风干燥处用托板离地贮存，应防止雨水浸湿及受潮，防止10层以上叠压，否则可能使产品

过早失效。运输时应防止日晒雨淋和受冻，小心叠压，注意防止包装破损。

存放于阴凉干燥处，未启封产品保质期为12个月。

【声明】

本公司保证出厂产品的质量符合国家相关要求与规范，但不承担由于用户不正确使用本产品而造成的直接和间接损失。

如有疑问请咨询公司技术部或本公司当地经销商。