

奥力泰翻新柔韧腻子

产品名称	奥力泰翻新柔韧腻子
公司名称	广州市奥力泰建材实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:奥力泰 型号:AFS0402 规格:20kg
公司地址	东至县经济开发区红岭桥南侧150米
联系电话	0566-8161009 13866455142

产品详情

本产品为一种高强高质量、防潮，专门用于翻新柔韧用的水泥基涂料底灰，也是针对高级水性外墙漆应用而专门开发的水泥基超细外墙腻子，尤其适合于旧瓷砖、马赛克、石材等光滑密实基面的粘附，并为面漆提供一个平整光滑基面，对涂料具有极强的粘结力。

【产品特性】

施工清爽、易打磨。

具有优秀的柔韧性，抗裂性能好，能覆盖细裂纹，确保涂料饰面的完整。

具有良好的防潮性及透气性，确保基面及漆面永久干爽。

易批刮，大大降低劳动强度，打磨后具有光滑细腻的表面。

抗渗性、耐水性好，受潮，遇水不起泡、开裂、脱落。

粘结力强，杜绝空鼓剥落。

环保产品，无毒、无味、无污染。

【适用范围】

水泥净浆压光基面，直接施工。

旧饰面（瓷砖、马赛克、石材）上直接翻新。

作为外墙涂料的找平。

【施工工艺】

基面处理：

基面应牢固、平整、干净，无污染、无松散物、无空鼓等。对于空鼓、松脱、凸出物基面都应铲除。施工前应用清水润湿基面至饱和，但不应有明水存在。

搅拌混合：

粉料：水=1:0.25~0.30，按比例先倒清水，再缓慢加入粉料，用电动搅拌器搅拌成均匀、无颗粒的胶浆，稍微静置熟化约5~10分钟后再略搅拌使用。

施工方法：

使用腻子刮刀进行批刮，批刮完第一道约4~6小时（以腻子膜表干为准）后在批刮第二道，一次批刮的厚度应控制在0.8mm左右，整体厚度控制在1.5mm左右。

后期处理：

最后一道腻子层完成后，待其干透后（约24小时，具体时间视天气状况而定），用细砂纸打磨，并清理干净表面灰尘，继续湿养护2天。

【参考用量】

批刮1.5mm厚时，用量约为2kg/m²。

【注意事项】

适宜施工温度为5 ~40 ，在雨天施工时，一定要做好遮蔽防护措施，并且要确保在填缝后的至少12小时内不被雨淋、暴晒及霜冻。

施工前若基面过于干燥或吸水过快时，应提前湿润墙面至无明水为准。

为免浆料干固而失去粘结力，搅拌好的腻子浆料应在2小时内用完，冬天应在5小时内用完，期间应保持间断性地搅拌。切忌将已干结的膏浆加水混合再用。

腻子层完成后，宜在2天内完成打磨，否则以后很难打磨，打磨后浇水养护2~8天，腻子表面硬度效果更佳。

用于旧饰面翻新时，请事先确定旧饰面的牢固度。

本产品呈弱碱性，会刺激皮肤。在使用过程中，应避免吸入粉尘和接触皮肤及眼睛，并戴上合适的防护手套及护眼罩。

【执行标准】

本产品执行标准JG/T 157-2009中R型的技术要求。

【贮存与运输】

本产品应在通风干燥处用托板离地贮存，应防止雨水浸湿及受潮，防止10层以上叠压，否则可能使产品过早失效。运输时应防止日晒雨淋和受冻，小心叠压，注意防止包装破损。

存放于阴凉干燥处，未启封产品保质期为12个月。

【声明】

本公司保证出厂产品的质量符合国家相关要求与规范，但不承担由于用户不正确使用本产品而造成的直接和间接损失。

如有疑问请咨询公司技术部或本公司当地经销商。