

立昌环境油漆清除剂 CHD-2602E退漆剂

产品名称	立昌环境油漆清除剂 CHD-2602E退漆剂
公司名称	上海立昌环境工程股份有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌: 立昌环境 型号: CHD-2602E 比重: 1.04-1.33g/cm ³
公司地址	上海浦东大道2000号9F
联系电话	021-58526777 15367766361

产品详情

立昌环境 油漆清除剂 CHD-2602E(退漆剂)

产品介绍：

1为面议价，详情咨询客服！！

名称：油漆清除剂(退漆剂) 型号：CHD-2602E 比重：1.04-1.33g/cm³ 适于底材：金属件、部分塑料制品
刺激性：小 退漆方式：浸泡 腐蚀性：无
应用范围：硝基、酚醛、丙烯酸、醇酸、氨基、环氧、聚氨脂等各种面漆及底漆。 特性：1、无色至淡黄色透明液体；静置有分层；

- 2、弱酸性退漆剂，退漆彻底、易于清洗；
- 3、通用型，对金属底材均无腐蚀或腐蚀性很小。

用途：本系列产品广泛应用于喷漆后的不合格产品的后期处理、涂装工件相关附件的清洁及固体废物回收处理的领域。

油漆清除剂(退漆剂)的使用方法：

- 1、原液使用，常温操作。
- 2、将待退件浸泡于褪漆剂中，待漆膜溶解，溶胀后取出，用水冲洗干净。
- 3、产品可重复使用，多次使用后效果会变差，应经适当补充产品，当补充后褪漆效果仍不好时，则应全部更换。
- 4、褪下的漆膜要经常打捞清除，以免消耗褪漆剂。

油漆清除剂(退漆剂)的使用说明：

- 1、原液使用，处理温度为常温
- 2、在贮槽中注产品，将工件浸入并淹没，观察漆膜剥离脱落后，捞出工件用高压水枪冲洗或用毛刷刷洗，除去表面残留漆膜，晾干备用。
- 3、本产品可重复使用，多次使用后效果会变差，应经适当补充，当补充后退漆效果仍不好时，则应全部更换。
- 4、作业过程中贮槽应当加盖，防止挥发，并防止水、酸、碱或其他化合物进入贮槽，造成褪漆效果下降。
- 5、褪漆时间取决于漆膜与基材的附着度，其影响因素包括油漆种类、烘烤温度、烘烤时间、漆膜厚度、漆膜新旧程度、基材种类及表面光洁度、前处理质量等。以上因素决定了褪漆时间的差异性，褪漆时间可能由几分钟到几十个小时不等。
- 6、褪漆完成的工件重新喷漆前，必须要进行前处理，以免影响油漆附着力。

清洗前后对比：