

刚玉莫来石匣钵窑具、刚玉制品

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 刚玉莫来石匣钵窑具、刚玉制品 |
| 公司名称 | 无锡市特恩之新材料有限公司 |
| 价格 | 1.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:特恩之 型号:齐全 |
| 公司地址 | 江苏省宜兴市丁蜀镇蠡河路陶都工业园 |
| 联系电话 | 05108798121 18021555788 |

产品详情

刚玉莫来石匣钵窑具、刚玉制品

[本公司生产的各种刚玉莫来石匣钵窑具，高温强度大、使用温度高、膨胀系数小、蠕变性低、热震稳定性好（耐温度急变性）、耐腐蚀性好、抗渣渗透性强不落渣、不开裂、使用稳定性强，适应各种气氛条件下的高温窑炉中使用；广泛应用于](#)

95、99氧化铝陶瓷、氧化锆陶瓷、陶瓷粉体、电子陶瓷、粉末冶金、磁性材料、荧光材料等的高温烧结。

理化指标：

| 项目 | 半刚玉莫来石匣钵 | 高刚玉匣钵 |
|------------------------------------|-----------|---------|
| Al ₂ O ₃ (%) | 75-81 | 97.8 |
| SiO ₂ (%) | 23.5-19.5 | 0.5 |
| Fe ₂ O ₃ (%) | 0.03 | 0.01 |
| 体积密度 (g/cm ³) | 2.51 | 2.92 |
| 显气孔率 (%) | 19-22.7 | 17.8-20 |
| 常温耐压强度 (Mpa) | 100 | 150 |

| | | |
|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| 常温抗折强度 (Mpa) | 115 | 160 |
| 高温抗折强度MPa | 28 | 45 |
| 最高使用温度() | 1600 | 1750 |
| 荷重软化温度() (0.2Mpa,0.6%) | 1550 | 1700 |
| 用途 | 用于氧化铝氧化锆陶瓷、荧光材料、陶瓷粉体、电子陶瓷、粉末冶金、磁性材料等高温烧结。 | 专用于氧化锆陶瓷高温烧结，不污染氧化锆陶瓷产品。 |