

## CH系列环保型纸张凹印油墨（不含违禁邻苯二甲酸酯类增塑剂）

产品名称	CH系列环保型纸张凹印油墨（不含违禁邻苯二甲酸酯类增塑剂）
公司名称	徐州唐彩油墨科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:唐彩 颜色:基色及专色 印刷方式:其他
公司地址	中国 江苏 徐州市 徐州经济开发区桃山东环第二工业园
联系电话	86 516 87790323 13952199908

### 产品详情

品牌	唐彩	颜色	基色及专色
印刷方式	其他	单件净重	18000 (g)
着色力	100 (%)	细度	10-15 (um)
粘度	50-80 (S)	适用对象	凹版印刷
保质期	6 (个月)		

ch凹版印刷油墨是以纤维素为基材，以酯和醇为主要溶剂的纸张凹印油墨，适用于一般商用凹版印刷机，对于不同的印速，其印刷效果都极为清晰；同时对大多数的底材均有优良的印刷效应。

#### 一、性能：

- 色泽优良，色彩亮丽鲜艳，层次分明。
- 不易粘连、不易刮花、耐磨擦。
- 无异味、无毒、溶剂释放性好，高速印刷适性优异。
- 耐化学性、耐酸碱性、耐水性、耐冻性强、附着力佳。
- 印刷品后加工性优异（烫金等）。
- 与本公司纸张凹印光油产品接着性优异。

#### 二、基材：

ch凹印油墨适用于各类纸张凹版印刷,如铜版纸、白卡纸、白版纸、净化处理过的金属薄膜和金属复膜制品。

### 三、产品规格：

1. 粘度：zahn#3/25 30-50秒
2. 细度： 8um
3. 初干性：40-70mm
4. 耐冻性： 4
5. 附着力： 98%

### 四、调配操作：

凹印油墨的主要溶剂为醇和酯，以100m/min--200m/min印刷速度来说，以下之混合液会十分适用于ch凹印油墨调配稀释。

a、醋酸乙酯：乙醇（异丙醇）

1：1

用作稀释时，请先把多种溶剂混合加入油墨中。

b、油墨稀释剂的用量因印刷速度等因素变化而变化，稀释量过大,干燥后的油墨皮膜就薄，使擦伤强度及耐磨性减弱，一般稀释剂与油墨量之合适比例为0.2--0.5：1。

c、本系列产品色浓度高，使用时若欲降低油墨色浓度,请使用本公司 chm 冲淡剂。

### 五、粘度：

印刷粘度依印刷速度、印刷条件等因素变化而变化，一般为在印速达80-150m/min察恩3号杯25 时18-25秒。

### 六、使用须知：

油墨使用时，须加适量的稀释剂，使用本公司的标准稀释剂，能取得最佳印刷效果。本公司有快、慢、中干稀释剂供选择，以适应不同气候和印刷速度。使用不适当稀释剂，会破坏油墨的特性，如光泽、色泽等。