昊晨防水涂料厂家

产品名称	昊晨防水涂料厂家
公司名称	广州瓦贝化工科技有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	昊晨:加强K11通用型防水浆料 型号:HC101 JS聚合物水泥基防水涂料:JS高弹自闭防水涂料
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-D1049（仅限办公用途）(JM)
联系电话	020-28147557 13702981015

产品详情

JS聚合物水泥基防水涂料

产品概述

JS聚合物水泥基防水涂料是由优质丙烯酸乳液和精选助剂构成的有机液料。将JS聚合物防水涂料配优良水泥混合后涂刷，可构成结晶层进入墙体表层，充溢并封堵一切细微毛孔，构成特有的维护层，迎水面、背水面都可运用，涂覆层可形成高强坚韧的防水涂膜。

适用范围 室内外防水：外墙、厨房、卫生间、阳台、地面、花槽、食用水池、泳池、鱼池、污水处理池、地下室、仓库、地下停车场、地铁站、隧道、建筑物地基。

产品特点 1、绿色环保，无毒、无害，无污染 2、干燥速度快，缩短工期
3、可在粗糙不平表面施工，无需保护层 4、具优异的耐水性能；可用于长期浸水环境
5、抗老化性强，耐高温、低温，抗冻融，可以保护钢筋不受腐蚀
6、施工方便，可在潮湿的基面上施工并粘结牢固，可自行修复、桥接细小裂缝 4、施工工艺 1.J JS聚合物防水涂料施工前基面处理：基面一定要坚固、洁净、平整、湿润；基面有孔隙、裂缝等缺点的，要先用水泥砂浆来达到修补抹平的作用；阴阳角要先使用抹刀这个工具来修成半圆角的形状；确保基面充沛湿润，但无明水。

2.拌和混合：JS聚合物水泥基防水涂料：水泥=1：0.8~1的重量比混合，充分搅拌至不含颗粒、均匀的胶浆状即可运用；在运用过程中要坚持间断性拌和，以防分层沉积。

3.施工：用毛刷或滚刷直接将JS聚合物水泥基防水涂料涂刷在基面上，力度运用均匀，不能漏刷；若用于防潮，只需涂刷一层；用于防水，需涂刷二至三层。当第一层JS聚合物防水涂料干固至刚好不粘手时（通常须1-2小时），即可涂刷第二层，每两层涂刷方向应笔直相交。

4.涂层保护：JS聚合物水泥基防水涂料施工结束后，未彻底干固前必须要对涂层进行保护，包括制止行人、雨水冲蚀、暴晒、尖锐物件损害等；彻底干固后的JS聚合物水泥基防水涂料涂层不需要做其他的保护层。

5.涂层维护：JS聚合物水泥基防水涂料涂层施工结束24小时后主张用湿布掩盖涂层或喷雾浇水对涂层进行维护，通常2-3天；空气湿度大，通风不良的当地干固时间段可能会较长，反之较短。

6.查看JS聚合物水泥基防水涂料施工效果（闭水实验）：卫生间、水池等部位请在JS聚合物水泥基防水涂料防水层干固后（夏天最少24小时，冬天最少48小时）储满水48小时以查看防水施工是不是合格。轻质墙体一定要做淋水实验。

参考用量：通常情况下，用量约为0.6-1kg/㎡，实际用量由用途、使用部位、基面粗糙程度、环境因素等决定。 ◎注意事项： ・请按以上基面处理和使用方法施工。 ・适宜在5℃-40℃的环境下使用。
・配好的混合料请在约1小时内使用完毕，禁止凝结后的材料继续加水使用。
・单层涂刷不宜过厚，特别是管口和转角处，防止产生裂缝。
・如用于填缝，把乳液和水泥搅拌均匀直接批在瓷砖缝抹平。配料比例为（乳液：水泥=1:0.8--1）
◎产品运输：防止雨淋、曝晒、冰冻挤压、碰撞、倒置、包装破损等情况
◎贮存方法：请存放于阴凉干爽处 ◎保质时间：原封包装在正常存放条件下保质期24个月