

# 维拓水性木器漆S-9020双组份水性木器透明底漆

产品名称	维拓水性木器漆S-9020双组份水性木器透明底漆
公司名称	广东维拓化工股份有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:维拓水漆 型号:S-9020
公司地址	江门市蓬江区建设三路135号1幢16层1603、1604室
联系电话	0750-3983662 18922026729

## 产品详情

### S-9020双组份水性木器底漆

双组份水性木器涂料是我司经长期研究以丙烯酸与聚氨酯的合成物为主要成份的水性木器漆，其特点除了秉承丙烯酸漆的特点外，又增加了耐磨及抗化学性强的特点。漆膜硬度较好，铅笔法则试为2H，丰满度较好，综合性能接近油性漆。

#### 优缺点

- A、防锈、耐高温。
- B、水溶性涂料，无毒环保，不含苯类等有害溶剂。
- C、可与乳胶漆等其他油漆同时施工
- D、不黄变，耐水性优良，不燃烧。
- E、固体含量高，漆膜丰满坚韧。
- F、施工简单方便，不易出现气泡、颗粒等油性漆常见毛病，且漆膜手感好。

水性木器漆施工，应注意哪些事项 1、水性木器漆的施工条件是：温度10-50℃；相对湿度50%-80%（最佳条件是40℃左右，湿度不超过70%），过高或过低的温度可能导致涂装效果不良，例如出现流挂、

慢干、橘皮、气泡等弊病。在不满足最佳施工条件时如果要进行涂装，要先实验涂装效果是否满意，以免造成麻烦。2、

调油时要注意搅拌均匀，由于本漆的特性开始时难溶，所以先加水再加固化剂放置两三分，再搅拌均匀，然后加入主漆搅拌均匀即可使用。3、水性木器漆和待涂面的温度要一致，不得在冷木材上涂漆。水性漆可在阳光下施工和干燥，但是要避免在热表面上涂漆。4、垂直面上涂装时，应将漆液加5%–10%的清水稀释后喷涂或刷涂。喷涂要薄，刷涂时蘸漆量宜少也要薄涂，以免流挂。不可指望一次厚涂完活，应薄层多道施工。

5、涂装道数取决于要求达到的质量和效果，

要求大流量，气压适中（最好在两个

个十字内喷好），通常1–3道即可

达到良好的效果。要求高丰满度时涂装道数还应增加，每道之间只要轻打磨，还应适当延长干燥时间，达6h以上为好。6、尽管水性木器漆表干快，但是漆膜中的水分完全逸出需要较长时间，通常干燥7天后才能达到最终强度（冬天时间还应适当长），底、面的施工要求是一样的，底面漆的干速要看温度及湿度的高低，越高温低湿越快干，湿度高则慢干，通常在0.5-4小时之间。

施工方法：喷涂、刷涂。

施工比例：主剂：固：水 = 10：1.5：0.5-2

活化期：开好的漆要在4小时内用完。

技术指标：理论涂刷面积：3-4m<sup>2</sup>/kg（不同施工效果耗漆值有误差）。

表面处理：被涂物表面应彻底清洗干净，确保表面无油脂、灰尘及松散物质。

表干时间：约30分钟（条件：温度40℃，相对湿度小于85%）。

重涂时间：2小时（条件：温度40℃，相对湿度小于85%）。

光泽：90度以下。

贮存：密闭，避光，常温，通风。

保质期：6个月

1.施工时必须注意空气流通。

2.本产品为水性产品，使用水为稀释剂，不能与油漆混用。

3.本产品无毒害，非危险品。如接触皮肤用清水洗净即可，如不慎溅入眼睛应用清水冲洗并请医生处理。