6211 紫外线胶水 玻璃粘接软性PVC无影胶

产品名称	6211 紫外线胶水 玻璃粘接软性PVC无影胶
公司名称	东莞市长安天诺电子材料经营部
价格	.00/瓶
规格参数	品牌:天诺牌 型号:6211 规格:250克/瓶
公司地址	广东 东莞市 长安镇上沙社区中山北路
联系电话	076985356630 18029037286

产品详情

TN6211 紫外线胶水 玻璃粘接软性PVC无影胶

一、产品介绍

TN6211为单组分紫外光固化胶，该系列产品主要用于投影幕墙大、中、小面积通用热性塑料材质贴膜粘接。6211侧重玻璃材质贴合软性PVC材质的粘接，该产品胶体气味低、粘接强度高、固化后胶层柔韧性好，可耐高强冲击力，耐老化、耐水及耐冷热性能优异，固化后胶层的体积收缩率小。

二、产品特点

1、粘度低，便于施工施胶。

2、固化后胶体粘接强度高。

3、具有良好的柔韧性，抗震动、稳定性好。

4、符合SGS公司的RoHS环保规范（检测无卤素成分）。

三、技术参数

产品名称	6211
外观	透明液体
粘度（mpa.s,25℃）	50-100
固定时间（s,25℃）	22
固化能量（mJ、cm2)	800-1000
拉伸强度（Mpa)	≥15
硬度（shore D)	55-65
断裂伸长率（%）	≥100
介电常数/1MHz	5.0
介电损耗/1MHz	0.03
介电强度/Kv.mm-1	19
表面电阻率/Ω	6.2×1015
体积电阻系数/Ω.cm	6.9×1015

注：以上数据是在金属卤素灯，365nm波长累积能量1500mJ/cm2固化后测得。

四、操作工艺

1、尽可能保证施胶贴膜作业空间密闭、干燥、无扬尘，条件许可以配套排、换气烟囱。

2、将PC材质粘接面（或玻璃材质粘接面），软性PVC成像膜粘接面上杂尘、湿气清洁干净。

3、将清洁干净PC材质（或玻璃材质）水平置于工作台面。

4、将UV胶均匀成线条平行施胶至作业台面上PC材质粘接面（或玻璃材质粘接面），然后将软性PVC粘接面平整贴合至PC材质粘接面一端，缓慢贴合直至贴合完毕，凸起气泡处一定要平推排出。

5、将可移动UV固化装置推至工作台面，分段UV固化，直至完毕。

6、待固化后完全冷却即可进入移动安装环节。

五、包装规格

250克，1000克黑色塑料瓶包装。

六、储存及运输

1、需避光、避热、干燥处密封保存，储存期1年（25℃）；

2、可作为非危险品运输及保存。