

# 老人牌环氧漆85671海口海虹老人油漆85671

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 老人牌环氧漆85671海口海虹老人油漆85671       |
| 公司名称 | 中远关西涂料化工(上海)有限公司               |
| 价格   | 15.00/L                        |
| 规格参数 | 品牌:海虹老人牌<br>型号:85671<br>规格:20L |
| 公司地址 | 上海市宝山区沪太路5589-55689号           |
| 联系电话 | 0512-55399011 13373639889      |

## 产品详情

### 老人牌环氧漆85671

表面处理: 为获取最佳的漆膜性能，应喷砂至非常接近金属白色的Sa2.5-3级，表面粗糙度相当

于RugotestNo.3，BN10，Keane-Tator比较板3.0(角砂/钢丸)，或ISO比较板中等粗糙

度(角砂)。

施工条件: 仅在施工和固化得以正常进行的10℃以上温度条件下使用本品。油漆本身的温度必须

高于15℃，如在17-23℃之间可以获取最佳效果。最大相对湿度为80%，最好在40-60

%之间。避免凝露，仅在露点以上温度的干燥和清洁的表面施涂。此外，请参照专门

的《施工指导》。在狭窄空间施工和干燥期间，应大量通风。

先涂油漆：无。

加涂油漆：无需加涂。

备注：高温下使用：本品可以作为单道或双道漆配套涂在绝缘材料底部，管道及类似部位。干

膜厚度不得超过300微米。但是，如使用温度超过200（最大温度为260）时，建议最

大干膜厚度为125微米。

涂层在20条件下至少固化7天才可暴露于高温环境。在高温环境下使用本品，涂层会

变色。

漆膜厚度：涂料配套总的最小干膜厚度一般为300微米。根据使用目的和区域不同可改

变漆膜厚度。但这会导致涂布率、干燥时间和重涂间隔的改变。

规格书可能规定每道漆的干膜厚度125微米，特殊情况下可以是150微米。

混合使用期：如ARAMCO所要求的，油漆温度23时的胶化时间超过8小时，40时，超

过2小时。为获取最佳的施工性能，混合漆料应在2小时(20)内用完。

重涂间隔：最小重涂间隔：

不用于饮用水舱时：第一道和第二道之间的最小重涂间隔为36小时(20)，第二道和第

三道之间的最小重涂间隔为24小时(20)

用于饮用水舱时: :涂层间的最小重涂间隔为6天(20 )。

最大重涂间隔: :21天(20 )。

如超过最大重涂间隔，应将表面打磨粗糙以确保涂层间的附着力

海虹老人牌丙烯酸漆55880

海虹老人牌防碳化面漆56610

海虹老人牌硅酮面漆56900

海虹老人牌硅酮铝粉漆56910

海虹老人牌硅酮铝粉漆56914

海虹老人牌硅酮丙烯酸漆56940

海虹老人牌无锡自抛光防污漆81900

海虹老人牌无锡自抛光防污漆OLYMPIC86950

海虹老人牌无锡自抛光防污漆8695B

海虹老人牌新世代高固份无锡自抛光防污漆72950

海虹老人牌新世代高固份无锡自抛光防污漆73950

海虹老人牌气体管道环氧漆85442

海虹老人牌气体管道漆87633

海虹老人牌纯丙烯酸标线漆29680/1

海虹老人牌海洋性清漆02220

海虹老人牌超薄型防火涂料43600

海虹老人牌防滑珠67420

海虹老人牌稀释剂08080

海虹老人牌稀释剂08230

海虹老人牌稀释剂08450

海虹老人牌稀释剂08510

海虹老人牌稀释剂08570

海虹老人牌稀释剂08700

海虹老人牌工具清洗剂99610