

# 太阳能闪光钥匙扣胶水，透明AB胶水。

产品名称	太阳能闪光钥匙扣胶水，透明AB胶水。
公司名称	深圳市荣晖胶粘制品有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:荣晖 型号:RH1705
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道三联三区一巷101
联系电话	0755-29002500 13808852107

## 产品详情

深圳太阳能钥匙扣胶水，太阳能闪光钥匙扣胶水，透明AB胶水

环氧树脂AB胶说明书 本剂（A）品名：Sk12 Ceramics Luting Resin

AB胶是两液混合硬化胶的别称，一液是本胶，一液是硬化剂，两液相混才能硬化，是不须靠温度来硬应熟成的，所以是常温硬化胶的一种，做模型有时会用到。一般用于工业。

品名：树脂发光字胶水,pvc围边发光字胶水

硬化物特性： 压缩强度：298—330（kg/cm<sup>2</sup>）

外观：白色黏状 固化剂（B）

配合比：A:B=1:1（重量比）

粘度：5000-8000cps

粘度5000-6500cps

外观：透明状稠状体

弯曲强度：110 ( kg/cm<sup>2</sup> )

粘接强度：98 ( kg/cm<sup>2</sup> )

硬度：82 ( SHORED )

耐热性：81

可使用时间：常温下约1小时 初期硬化时间4小时，24小时后达到最佳强度。

主要用途：粘接、修补、灌注 主要特长：

A．有良好的耐药及耐酸碱腐蚀性。可在化学工厂，食品工厂等环境中使用。

B．具有良好的防水性。可在浴室，游泳池，温泉等长期浸水的环境中使用。

1、使用方法 A．分别取1份A胶和1份B胶混合并搅拌均匀。 B．将AB胶混合物涂布在

粘接面上。可将搅拌后的胶体直接均匀涂布粘贴。也可用3~5mm的齿形抹刀梳刮成条

状后粘贴或采用山脉状、圆点状粘贴法施工。每次涂布面积以2m<sup>2</sup>左右为适。

C．涂布量要根据基面状况和砖石体的大小，尺寸及重量的不同做相应的调整。

D．涂过胶的粘接物品要在至少240分钟内禁止移位或者挪动，否则会严重影响粘接效

果。

E. 涂过胶的粘接物品要在至少20小时后才能正常使用，否则其固化效果和粘接寿命会受到影响。

## 2, 注意事项 A .

A胶和B胶的搅拌不均会引起固化不良，气味残留等问题。请注意充分搅拌。

B. 搅拌后的胶体请在60分钟内使用，请根据使用量摄取AB胶，混合后的胶体请勿长时间放置，并根据气温情况做相应的时间调整。

C. A, B二胶均须贮藏在阴凉处，两

剂不可同时堆置。 D. A, B二胶如大量混合，会急速固化引起危险，应特别小心。

E .

涂布工具或容器不可互混，以免减短本剂使用寿命。

F. 使用后，如皮肤沾附本剂，建议

以肥皂清洗。

G. 不解之处欢迎垂询...,谢谢

移动电话：138-088-52107

电 话：0755- 29002500

深圳市荣晖胶粘制品有限公司

公司主页：<http://www.rhuvj.com>

地 址：广东深圳市龙华新区大浪南路老围第二工业区

深圳市荣晖胶粘制品有限公司成立于2002年8月。坐落在美丽繁华的深圳龙华新区老围第二工业区。本公司注册资金100万

，现有员工50多人。是一家专业研发、生产、销售各种胶粘剂公司。主要面向全国各地大中小型企业提供所需胶水服务。

本部自成立以来，一直秉着诚信为本，质量第一，服务至善的原则。在同行业与客户中，口碑极好。

## 二、使用方法

粘合方式：使用前，用去渍水清洗接着面，除去面之灰尘、油污、锈等。使用时，将胶粘剂均匀涂上，压紧。

## 三、注意事项

- 1、每次取用后及时盖紧桶盖，否则会风干结皮，取胶工具务必干净，以免带入杂质，影响胶水质量。
- 2、喷枪使用后，应该用溶剂清洗干净，再收存。
- 3、喷枪或压缩桶之流管，用完后务必将胶水倒流或用尽，切勿滞留于管内避免搁置时间过久造成凝结影响喷刷之顺畅。
- 4、胶水溅到皮肤，用水清洗即可，浸入眼睛及时用大量清水冲洗，严重者，立即就医。

5、放置通风，干燥的地方，避免阳光直射。