

石材AB胶水 木材AB胶水 玻璃AB胶水

产品名称	石材AB胶水 木材AB胶水 玻璃AB胶水
公司名称	深圳市荣晖胶粘制品有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:荣晖 型号:RH1720
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道三联三区一巷101
联系电话	0755-29002500 13808852107

产品详情

石材AB胶水 木材AB胶水 玻璃AB胶水

环氧树脂AB胶是双组份的环氧树脂胶。它除具有一般环氧树脂胶所具有的高粘接强度、高硬度、高抗化学性外，还具有抗黄变效应。即使在垂直面或吊顶天花板上涂刮也不流挂，干固适中、安全环保。

粘度：5000-8000cps

外观：白色黏状 固化剂（B）

品名：Sk12 Ceramics Luting Resin

粘度5000-6500cps

外观：透明状稠状体

配合比：A:B=1:1（重量比）

硬化物特性：压缩强度：298—330（kg/cm²）

粘接强度：98（kg/cm²）

弯曲强度：110（kg/cm²）

耐热性：81

硬度：82（SHORED）

可使用时间：常温下约1小时 初期硬化时间4小时，24小时后达到最佳强度。

主要用途：粘接、修补、灌注 主要特长：

A．有良好的耐药及耐酸碱腐蚀性。可在化学工厂，食品工厂等环境中使用。

B．具有良好的防水性。可在浴室，游泳池，温泉等长期浸水的环境中使用。

使用方法 A．分别取1份A胶和1份B胶混合并搅拌均匀。 B．将AB胶混合物涂布在

粘接面上。可将搅拌后的胶体直接均匀涂布粘贴。也可用3~5mm的齿形抹刀梳刮成条状后粘贴或采用山脉状、圆点状粘贴法施工。每次涂布面积以2m²左右为适。

C．涂布量要根据基面状况和砖石体的大小，尺寸及重量的不同做相应的调整。

D．涂过胶的粘接物品要在至少240分钟内禁止移位或者挪动，否则会严重影响粘接效果。

E．涂过胶的粘接物品要在至少20小时后才能正常使用，否则其固化效果和粘接寿命会受到影响。

注意事项 A．A胶和B胶的搅拌不均会引起固化不良，气味残留等问题。请注意充分搅拌。

B．搅拌后的胶体请在60分钟内使用，请根据使用量摄取AB胶，混合后的胶体请勿长时间放置，并根据气温情况做相应的时间调整。

C．A，B二胶均须贮藏在阴凉处，两剂不可同时堆置。

D．A，B二胶如大量混合，会急速固化引起危险，应特别小心。

E．涂布工具或容器不可互混，以免减短本剂使用寿命。

F．使用后，如皮肤沾附本剂，建议以肥皂清洗。

G．不解之处欢迎垂询...，谢谢

移动电话：13808852107

电 话：0755- 29002500

深圳市荣晖胶粘制品有限公司

公司主页：<http://www.rhuvj.com>

地 址：广东深圳市龙华新区大浪南路老围第二工业区

本部自成立以来，一直秉着诚信为本，质量第一，服务至善的原则。在同行业与客户中，口碑极好。

深圳市荣晖胶粘制品有限公司专业致力于工业、电子、工艺、礼品等行业用胶粘剂的生产、销售和工程施工,以及相关机械设备和辅料的销售.以“质量第一，信誉至上，服务到家”的宗旨，本着“诚实，力行，创新，卓越”的经营理念，以“绿色环保”为基础，为广大客户提供品质兼优的产品.

本公司主要从事：

一、胶粘剂：

1.代理国外著名品牌XSSS.

UV紫外线胶[主要用于玻璃、水晶、塑胶之间的互粘及玻璃、水晶、塑胶和金属间的互粘]

2.室温固化高强度环氧树脂、青红胶、缺氧胶（又叫厌氧胶或螺丝及圆形零件固定剂）。

3.代理和销售国内外多种品牌高品质瞬干胶、www.rhuvj.com AA胶、快干胶、相关处理剂和促进剂.

4.按客户要求调配各种特殊胶粘剂

二、机械设备；

1.点胶机（自动/半自动、单人/多人型）、点胶设备及配件

2.UV紫外线灯具、灯泡、灯管、灯箱和进口UV点光源

3.抽真空设备、干燥设备

三、各类工业用塑胶瓶；

10ml-1000ml各种塑胶瓶

荣晖胶业广泛应用于家具、玩具,电子、工艺、礼品.....等行业.另还可以根据客户的要求如：温度、颜色、粘度、应用环境、使用材质等特定要求的信息，为客户开发量身定做胶粘剂，深圳市荣晖胶粘制品有限公司致力为各厂商解决各种粘贴技术问题和客户提供生产中所遇粘接难题的合理施工流程及解决方案。