

AB胶水 石材AB胶水 云石胶水 专用胶水

产品名称	AB胶水 石材AB胶水 云石胶水 专用胶水
公司名称	深圳市荣晖胶粘制品有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:荣晖 型号:RH1720
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道三联三区一巷101
联系电话	0755-29002500 13808852107

产品详情

AB胶水 石材AB胶水 云石胶水 大理石专用胶水

改性丙烯酸改性环氧或环氧树脂胶粘剂具有快干特性，A/B混合后，25度时5分钟即干透，温度越高干透时间越短。可以粘结塑料与塑料、塑料与金属、金属与金属，粘结后剥离需要刀具或热熔分离。塑料与塑料粘结效果极好，几乎等同ABS的强度，广泛用于手办制作改进。环氧树脂AB胶是双组份的环氧树脂胶。它除具有一般环氧树脂胶所具有的高粘接强度、高硬度、高抗化学性外，还具有抗黄变效应。即使在垂直面或吊顶天花板上涂刮也不流挂，干固适中、安全环保。

粘度：5000-8000cps

外观：白色黏状 固化剂（B）

品名：Sk12 Ceramics Luting Resin

粘度5000-6500cps

外观：透明状稠状体

配合比：A:B=1:1（重量比）

硬化物特性：压缩强度：298—330（kg/cm²）

粘接强度：98（kg/cm²）

弯曲强度：110（kg/cm²）

耐热性：81

硬度：82（SHORED）

可使用时间：常温下约1小时 初期硬化时间4小时，24小时后达到最佳强度。

主要用途：粘接、修补、灌注 主要特长：

A．有良好的耐药及耐酸碱腐蚀性。可在化学工厂，食品工厂等环境中使用。

B．具有良好的防水性。可在浴室，游泳池，温泉等长期浸水的环境中使用。

使用方法 A．分别取1份A胶和1份B胶混合并搅拌均匀。 B．将AB胶混合物涂布在

粘接面上。可将搅拌后的胶体直接均匀涂布粘贴。也可用3~5mm的齿形抹刀梳刮成条状后粘贴或采用山脉状、圆点状粘贴法施工。每次涂布面积以2m²左右为适。

C．涂布量要根据基面状况和砖石体的大小，尺寸及重量的不同做相应的调整。

D．涂过胶的粘接物品要在至少240分钟内禁止移位或者挪动，否则会严重影响粘接效果。

E．涂过胶的粘接物品要在至少20小时后才能正常使用，否则其固化效果和粘接寿命会受到影响。

注意事项 A．A胶和B胶的搅拌不均会引起固化不良，气味残留等问题。请注意充分搅拌。

B．搅拌后的胶体请在60分钟内使用，请根据使用量摄取AB胶，混合后的胶体请勿长时间放置，并根据气温情况做相应的时间调整。

C．A，B二胶均须贮藏在阴凉处，两剂不可同时堆置。

D．A，B二胶如大量混合，会急速固化引起危险，应特别小心。

E．涂布工具或容器不可互混，以免减短本剂使用寿命。

F．使用后，如皮肤沾附本剂，建议以肥皂清洗。

G．不解之处欢迎垂询...，谢谢

移动电话：13808852107

电 话：0755- 29002500

深圳市荣晖胶粘制品有限公司

公司主页：<http://www.rhuvj.com>

地 址：广东深圳市龙华新区大浪南路老围第二工业区

本部自成立以来，一直秉着诚信为本，质量第一，服务至善的原则。在同行业与客户中，口碑极好。

深圳市荣晖胶粘制品有限公司公司创立于2001年，经过多年研发，紧随社会发展与需求。本公司研发一系列高性能、高纯度、高强度等各种不同行业所需求之接着剂。

我们秉持着品质至上、技术创新、热忱服务、永续经营www.rhuvj.com之理念，不断提升自身竞争力。

我们拥有硕、硕士级化工专业人员为客户提供专业的技术服务及产品的研发，凭着进口的先进设备，一流的生产技术及专业科研实力深获业界好评。欢迎来到深圳胶水网站，我公司位于经济发达，交通发达，人口密集的中国经济中心城市—深圳。具体地址是广东省深圳市龙华新区大浪南路老围第二工业区。联系电话是29002500,联系手机是13808852107,主要经营深圳胶水|AB胶水|UV胶水|无影胶水|瞬间胶水|快干胶水|厌氧胶水|缺氧胶水|液态光学胶|LOCA水胶|爱牢达胶水|紫外线灯|UV固化机|UV固化设备。单位注册资金未知。

我司是国内正规制鞋企业，公司核心业务有深圳胶水|AB胶水|UV胶水|无影胶水www.rhuvj.com |瞬间胶水|快干胶水|厌氧胶水|缺氧胶水|液态光学胶|LOCA水胶|爱牢达胶水|紫外线灯|UV固化机|UV固化设备等多个品种，可承揽各式鞋靴来样加工。公司装备精良，技术雄厚，管理规范，拥有国内一流的制鞋加工设备。公司与时俱进，利用自身的雄厚实力和科研水平，全力打造一线品牌。我们的口号：“高质量求生存、好信誉谋发展”。为了我们共同的发展请及时与我们联系——让我们一起共创辉煌！