

环氧铁红底漆 环氧铁红底漆

产品名称	环氧铁红底漆 环氧铁红底漆
公司名称	常州昆彩化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:昆彩 型号:H06-4 漆膜颜色:铁红色
公司地址	常州市天宁区郑陆镇东青村委东济头57号
联系电话	0519-85511711 15861850008

产品详情

产品品牌：昆彩 产品型号：H06-4 漆膜颜色：铁红色 包装规格：28kg/组 组份配比：25：3

适用底材：铸铁、钢铁、碳钢。 贮

存：闪点25℃，通风干燥处，避免日光暴晒，有效贮存12个月。超过贮存期，经检验合格仍可使用。

产品描述：[环氧铁红底漆是](#)

由环氧树脂、氧化铁红、防锈颜填料、助剂、溶剂等与固化剂配套组成双组份环氧铁红漆。又名：环氧铁红底漆，环氧铁红防腐涂料，环氧铁红防锈底漆，环氧树脂铁红漆、环氧树脂铁红涂料、环氧树脂铁红防腐涂料。主要特性：*漆膜坚硬、耐磨、附着力强 *具有良好的防锈性。

*漆膜干燥快，物理机械性能优良。*耐酸碱等化学气体和泼溅。*后道漆膜具有良好的层间附着力。

产品用途：*环氧铁红底漆广泛应用钢铁桥梁、船壳、工矿车辆、火车皮\管道、储罐、机械设备等的涂敷打底。特别推荐用于底材达不到富锌底漆的涂装要求，但能够去除松动的浮锈，达到喷砂处理Sa2级或者动力除锈St2级的钢铁表面。技术指标：漆膜外观：漆膜平整 细度：50 μm 附着力（划格法）：1级

柔韧性：1mm 不挥发份：55% 耐水性（240h）：不起泡、不起皱，不脱落，允许轻微失光和变色

耐盐雾试验（240h）：不起泡、不起皱，不脱落，允许轻微失光和变色 基本参数：比重：

约1.60（混合后） 适用期：8h（23 ± 2℃） 干膜厚度：约40um 理论用量：

约175g/m²（以40um干膜计，不含损耗） 闪点：约29℃ 熟化时间：0.5h（23 ± 2℃） 适用期：

8h（23 ± 2℃） 前道配套：达到喷砂处理Sa2级或者动力除锈St2级的钢铁表面。后道配套：

*环氧云铁漆，环氧漆，氯化橡胶漆，环氧沥青漆，丙烯酸聚氨酯漆，聚氨酯漆，氯磺化漆，氟碳漆等。

施工条件及方法：*底材温度须高于3℃，相对湿度须小于85%。

*被涂底材温度低于5℃时，环氧树脂与固化剂的固化反应停止或变慢，因此建议不能进行施工。

*钢材表面喷砂处理至Sa2.5级，表面粗糙度30um-75um。*电工工具除锈达到St3级。

*无气喷涂1道，涂刷或者辊涂1-2道。

涂装施工：1、无气喷涂：喷嘴口径0.4mm-0.5mm，喷出压力20MPa-25MPa(200kg/cm² -250kg/cm²)，稀释比例0-5%。

无气喷涂：喷嘴口径1.5mm-2.0mm，喷出压力0.3MPa-0.4MPa(3kg/cm² -4kg/cm²)，稀释比例10%-15%。

辊涂：稀释比例5%-10%。稀释剂：环氧专用稀释剂。注意事项：

*在没有涂装面漆之前户外暴晒会漆膜表面会出现分化发白，属于正常现象。

*本产品应有专业的涂装操作人员根据产品包装或本手册上的说明使用。

*涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全和环保法规与标准进行。

*如果对本产品是否使用有疑问，请与本公司技术服务部门查询详情。