

# 湖南环氧自流平价格

产品名称	湖南环氧自流平价格
公司名称	长沙海博地坪材料有限公司
价格	28.00/平方米
规格参数	品牌:海博 型号:请咨询
公司地址	湖南省长沙市岳麓区含浦镇联丰路398利海米兰春天A3栋3203
联系电话	0731-85137787 15802534536

## 产品详情

海博地坪材料有限公司——湖南环氧自流平价格

### 一、环氧自流平介绍

环氧自流平，是用环氧树脂为主材、固化剂、稀释剂、溶剂、分散剂、消泡剂及某些填料等混合加工而成的环氧地坪漆，结合特定地坪施工工艺，现场地面装饰施工而成的一类地坪。

### 二、技术参数

- 1、耐磨损性 15mg
- 2、附着强度 230N/cm<sup>2</sup>
- 3、耐冲击性 1kgw/1mh
- 4、硬度(H) 2H~3H
- 5、干燥时间 (d) 4d
- 6、抗压强度(N/mm<sup>2</sup>) 81
- 7、抗弯曲强度(N/mm<sup>2</sup>) 15
- 8、拉伸强度(N/mm<sup>2</sup>) 10
- 9、耐酸碱 无变化

## 10、耐汽油、机油无变化

### 三、环氧自流平特点

具有耐水性、耐油性、耐酸碱性、耐盐雾腐蚀性等化学特性，及耐磨性、耐冲压性、耐洗刷性等物理特性，且表面光亮、平整、美观、无接缝、易清洗、易维修保养、经久耐用，可以满足现代工业对地坪的需要，在地坪材料中占有重要地位，是现代工业理想的长效地坪材料。

### 四、施工工艺

1、基层清理：目的：清除地面表面的浮浆，使地面与底漆增加附着力。水泥地面必须平整、坚固、不起砂、无空壳，高低差2mm，含水率8%以下，清除杂质、突出部分或表面光滑部分必须打磨。基层清理干净后可进行下道工序施工，在基层清理时要特别注意墙体根部，管道等根部的处理。然后再用真空吸尘器彻底吸尘。

2、底漆施工：目的：封闭表面的尘土，使底漆渗透地面。做面漆时表面平滑光亮。底漆施工前先进行地面含水率测定：以水分计测定，8%以下即可底漆涂装，若含水率8%以上，亦可用一块适当大的吸水纸铺在地面上，四周用胶带贴好，使吸水纸密封，一至二天后，检查吸水点燃情况。若易燃则可以进行涂装底漆，断续可燃则含水率偏高，需用潮湿底漆或做断水处理。难燃则含水率太高，地面应再保养，不宜施工。底漆按比例将主剂、硬化剂混合，充分搅拌均匀，在可使用时间内滚涂或用刮片涂装0.1mm，涂装时要做到薄而匀，涂装后有光泽，无光泽之处（粗糙之水泥地面）在适当时候进行补涂。

3、中涂施工：在底漆固化后（约八小时），首先采用环氧砂浆将脱皮破损的地面修补填平，再将已按比例搅拌混合好的环氧砂浆用平刀批刮，使达到初步平整。砂浆中层固化后，使用小型专业手磨机充分打磨环氧砂浆层，使之基本平整、顺滑。完全吸尘后用平刀批刮环氧腻子两道，完全封闭砂眼和气孔。中层批刮1.4mm。搅拌材料的地点在施工部位之外，在地上垫好塑料布，搅拌材料装半桶以内，搅拌时不能污染其他成品。

4、面漆施工：环氧腻子固化后打磨修饰平整并吸尘干净，在确保封闭的表面滚涂面漆2遍及罩光。涂装施工的环境要求：施工基面应保持干净，无其他施工交叉作业。

5、面漆保养：面漆施工完毕48小时后可上人打保护剂，一周内不可用水、油、碱、酸等化学物涂粘。禁止行人在刚刚施工完成的地面上行走，养护期（一般为1天）内避免沾污或用水清洗表面。

五、应用范围：广泛应用于医药、汽车、电子、食品、电力、化工等工业地面装修中。

六、环氧地坪价格：35-78元\平方米不等 实际价格还要根据地面情况、厚度等一些因素来确定

海博地坪愿与社会各界朋友真诚合作，携手并肩、共创辉煌!

业务咨询/售后服务/客户投诉(我司固定电话，节假日正常服务)

服务热线：0731-85137787

业务部 电话：139-7317-2162(唐经理)

业务部 电话：158-0253-4536(黄经理)

周一至周六：上午8：00-12：00 下午2：00-5：30

E-mail：2493667696@qq.com

温馨提示：凡我公司承接的地坪工程均免费保修一年，终身负责维修（人为因素破坏和不可抗拒的力量除外）。在保修期内，如出现质量问题，乙方确保在24小时之内给予甲方回复，并按双方共同协商的结果予以及时处理。