

粘手机视窗PET塑料胶水，天诺无影胶

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 粘手机视窗PET塑料胶水，天诺无影胶 |
| 公司名称 | 东莞市长安天诺电子材料经营部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:天诺 型号:TNU6215 规格:1KG/瓶 |
| 公司地址 | 广东 东莞市 长安镇上沙社区中山北路 |
| 联系电话 | 076985356630 18029037286 |

产品详情

粘手机视窗PET塑料胶水，天诺无影胶TNU6215

适用对象：

TNU6215对PET、APET、PETG、GAG等塑料粘附着能力强，可达破坏基材而不脱胶的优越性能，TN U6215同时可用于PMMA（亚克力）、PC、ABS、PVC、PS、塑料与金属、塑料与玻璃等材料的粘接。

典型应用案例：1、P+R手机按键组装粘接

2、手机镜片手机视窗组装粘接。

3、PET工艺品组装粘接。

产品参数：

| | |
|------|---------|
| 产品型号 | TNU6215 |
| 外观 | 无色透明 |
| | |

| | |
|--------------|-------------|
| 粘接材质 | 透明PET |
| 粘度mPa.s , 25 | 1600 ~ 2400 |
| 固化能量mJ/cm2 | 1500 |
| 粘接强度Mpa | 12 |
| 硬度shore | D50 ± 2 |
| 伸长率% | 130 |
| 温度范围 | -40 ~ +100 |

使用指南：

第一步、清洁PET材料表面，清洁干净后，放置完全干燥方可点胶。赶时间者可用电风扇或使用干净抹布擦至干燥后施胶。

第二步、将TNU6215 UV胶水均匀的点施于PET材料表面，装需要接着的另一材料轻放于胶水处进行粘接贴合，务必用力挤压以使气泡排出，胶水流平，确定粘接部位都有胶水覆盖后并固定好位置。

第三步、再其接触紫外线前请用干净抹布或纸巾将PET周边溢出的余胶擦除，胶水在完全固化前切勿用湿布、湿纸、液体（如玻璃水、水、酒精等溶剂）来擦洗PET周边溢胶。

第四步、使用波长为365-400纳米的紫外线灯照射（紫外线灯越靠近固化胶水固化越快），直到胶层充分固化。

第五步、胶水完全固化，接着完成，PET周边还有溢胶时可用刀片将其轻轻刮除。

存储需知

1. 远离热源，室温阴凉通风处保存，且密封保存。保质期一年，如过保质期未完全使用，检验合格仍可继续使用。

2. 请放置于儿童触碰不到的地方。