

地下车库地坪漆，多年停车场地坪漆经验和品质

产品名称	地下车库地坪漆，多年停车场地坪漆经验和品质
公司名称	北京金地彩装饰工程有限公司
价格	26.00/平方米
规格参数	金地彩:JDC-116
公司地址	北京丰台区分中寺周庄路111号
联系电话	01057119629 13011898129

产品详情

停车场环氧地坪漆对基面的要求：

- 一、混凝土强度必须 c25.含350kg/m³以上的普通硅酸盐水泥及水灰比<0.45；
- 二、找平层必须是细石混凝土及其厚度不可少于50mm。

停车场环氧地坪的施工步骤：

- 1、基面处理；打磨吸尘，凹凸坑洼地面砂浆填补等
- 2、涂刷封闭底漆；
- 3、批刮环氧砂浆层；
- 4、批刮环氧中涂腻子；
- 5、固化后打磨，吸尘；
- 6、涂刷面层色漆。

停车场环氧地坪施工前对土建方的要求：

由于耐磨材料施工与水泥地坪浇筑几乎是同时进行，为保证耐磨层施工质量和施工进度，混浇筑应作好配合；施工工艺：

模板设置应平整坚固，模板以6米为宜，并涂脱模油，用水平仪随时检测模板标高，对偏差处应及时调整；

混凝土强度不低于c25，且尽可能小的水灰比；

使用插入式振捣棒和平板式振捣器作业，振捣后使用水平仪检测模板水平情况，对偏差部位进行调整

；
使用较重的钢制长辊（钢辊应宽于模板）多次反复压，并保持钢模洁净，使地坪平整，无法使用钢辊作业部位，应用刮尺整平

对泌水严重部位，应用橡胶管去泌水；

卸模最好等耐磨面层完成第二天进行，第三天由建筑方切伸缩缝；

在乙方施工期内，不安排交叉施工，并应负责对方已施工好的地坪进行保护与养护，甲方应提供水电；

产品对水泥基面的要求

水泥基面牢固、结实、不起壳，杜绝砂浆起壳现象，最好混凝土层与砂浆找平层一起浇注；如果先捣混凝土层，则要求砂浆层的厚度不低于4cm，叉车道则要求更厚一些。

2.要求表面不起砂，硬度好，没有水泥粉化现象。要求a、优质水泥。 b、新倒水泥砂浆层要充分保养

3.水泥基面平坦、无凸凹不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩。

4.要求地面平整性不大于涂装要求厚度（用3米直尺平靠）；

5.表面干燥，含水量小于6,保持地面干燥无油污,切记水泥地面保养期过后进场施工前5天,不能用水冲洗或拖把拖地.

6.地坪表面的ph值应在6.0~8.0

7.地面无油污、其他油漆、乳胶漆、泡泡糖等残渣；