河北丙乳砂浆厂家批发 建筑结构混凝土加固

产品名称	河北丙乳砂浆厂家批发 建筑结构混凝土加固
公司名称	河北泰诺建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:泰诺 型号:丙乳 规格:20kg/桶
公司地址	河北省石家庄市长安区中山东路466号新世纪钻石商务广场A座2414室
联系电话	0311-80980667 18830160225

产品详情

欢迎光临河北泰诺科技，本店是厂家直营店铺，自开店以来为众多客户解决了施工问题，并赢得了广大客户的一致好评，网您不虚此行，竭诚为您服务！！！ 来电详询：18830160225
泰诺BRS丙乳(聚丙烯酸酯乳液)砂浆 使用范围 1、建筑结构混凝土加固，人防设施防水堵漏
2、水库大坝、港口防渗处理 3、热水池、垃圾填埋场、化工仓库、化工槽等防化学品腐蚀建筑
4、路面、桥面、隧道、涵洞混凝土修补 5、工业和民用建筑屋面、卫生间、地下室防渗漏处理
6、钢结构和钢筋砼防水
7、能在潮湿基面上直接施工，与多种基材具有良好的粘结力。
技术指标(参照执行标准: GB/T50212-2002) 1、丙乳乳液性能指标： 序 号 项 目 标准指标 检验指标 检测结果 1 粘度 11.5~12.5（25°C，pa s） 12 一等品 2 总固物含量 39-41 40 一等品 3 密度 ≥1.056 1.06 一等品 4 贮存稳定性 5~40°C，3个月无明显沉淀(当温差过大或气温过低时，会有轻微分层，使用时需搅拌均匀) 5 外观 乳白色均匀乳液 注：丙乳的总固物含量因合成方法和纯度等不一样，对于高温聚合且纯度高于99以上的，总固物含量高于20%即可满足所配产品的性能要求。 2、丙乳防水/防腐砂浆性能指标
项 目 标准指标 检测指标 初凝时间(min) ＞45 300 终凝时间(h) ＜12 10 28d抗压强度(MPa) ≥30 40
28d抗折强度(MPa) ≥3.0 4.5 28d与水泥砂浆粘结强度(MPa) ≥1.2 1.5 28d抗渗等级(MPa) ≥1.5 1.7
28d吸水率(%) ≤5.5 3.5 耐碱性：饱和Ca(OH)2溶液，168h 无开裂、剥落 无开裂、剥落
耐热性：100°C水，5h 无开裂、剥落 无开裂、剥落 抗冻性：-15°C~+20°C,25次 无开裂、剥落
无开裂、剥落 28 d收缩率/% 无开裂、剥落 无开裂、剥落
注：凝结时间可以根据用户需求调整；抗渗等级用砂浆试块测得。 包装存储
1、本品包装规格为20kg/桶或50kg/桶，干粉砂浆按照25kg/袋。
2、宜存放在室内干燥、通风、防潮、防雨环境中，保质期6个月。
3、丙乳防水砂浆无毒、无味、无辐射，符合环保要求，可按一般货舱物贮存运输。
因为坚持梦想，所以值得信赖！ 河北泰诺秉持质量是企业的生存基础，诚信是企业的发展之道的精神，努力创新的同时保证产品质量的严格把关，让您用的放心。