

# 彩田八牌BA-550液态PVC地坪涂料

产品名称	彩田八牌BA-550液态PVC地坪涂料
公司名称	深圳市彩田化工有限公司
价格	51.00/千克
规格参数	品牌:彩田八牌 型号:BA-550
公司地址	坂田街道十二橡树庄园二期G2-1
联系电话	0755-23021978 19928730532

## 产品详情

- 特 性
- 1、具有无缝防尘，易清洁，耐酸碱，防腐蚀等优良性能；
  - 2、干燥快，缩短施工周期；
  - 3、光泽柔和（亚光），适应现代审美的要求；
  - 4、漆膜摩擦系数大，具有防滑性；
  - 5、漆膜具有吸音效果；
  - 6、脚感舒适，超轻超薄；
  - 7、具有防水效果，不会霉变。

- 用 途
- 教育系统（包括学校、培训中心、幼儿园等）
- 医疗系统（包括医院、实验室、制药厂、疗养院等）

商业系统（包括商场、超市、宾馆、娱乐休闲中心、餐饮业、专卖店等）

体育系统（体育场馆、活动中心等）

办公系统（办公楼、会议室等）

工业系统（工厂厂房、仓库等）

交通系统（机场、火车站、汽车站、码头等）

家居系统（家庭室内客厅、卧室、厨房、阳台、书房等）

### 物理参数

	液态PVC甲组	液态PVC乙组	
颜色	无色透明液体	各色流体（颜色可调）	
比重	0.90 ~ 1.00	1.35 ± 0.05	
混合重量比	甲：乙=1：1		
固含量	95%（混合后）		
使用时间	30m（15℃）	20m（25℃）	10m（30℃）
表干时间	1h（15℃）	0.5h（25℃）	20min（30℃）
完全固化时间	2d（15℃）	1d（25℃）	8h（30℃）

### 性能指标

项目	技术指标	检验标准
颜色和外观	颜色一致，平整无缝	目测

压缩复原率，%	85-90	GB/T 14333-1993
拉伸强度MPa	16	GB/T 16777-20
断裂伸长率 %	450	GB/T 16777-20
直角撕裂强度 N/mm	50	GB/T 529-200
粘结强度MPa	2.5	GB/T 16777-20
硬度（邵A）	80	GB/T 531.1-20
耐候性，h	> 1000	GB/T 1767-1979
防滑系数	0.5-0.7	GB/T 9263-1988

施工说明 混合

贮存过程中，乙组可能会出现轻微沉淀，混合前先将乙组充分搅拌均匀，按比例将甲、乙组份倒入搅拌桶后搅拌均匀，混合立即施工。

施工方法

- 1、底涂层：彩田BA-30#底油，参考用量为0.20kg/m<sup>2</sup>左右，具体根据基面情况而定，达到均匀成膜为准；
- 2、中涂层：视基面的平整度和强度,用彩田BA-MB环氧中涂调配石英粉（或石英砂）施工到所需厚度；
- 3、面涂层：用镘刀将混合好的液态PVC地坪涂料镘涂在已封闭的基面上。

参考用量

0.8-1.0kg/m<sup>2</sup>左右（一遍）