



6310	玻璃水晶	无色透明	50 ~ 75	1500	15	D70 ± 2	35	-40
6312	玻璃水晶	无色透明	100 ~ 120	1500	15	D65 ± 2	30	-40
6313	玻璃水晶	无色透明	800 ~ 1200	1500	15	D70 ± 2	160	-40
6315	玻璃水晶	无色透明	3000 ~ 5000	1500	16	D50 ± 2	180	-40
6316	玻璃水晶	无色透明	9500 ~ 12000	1500	15	D75 ± 2	125	-40

### 三、产品适用对象：

该系列产品主要用于玻璃水晶琉璃制品之间的互粘和自粘，为客户提供各种粘度及透明性要求的胶水，具有产品气味低、固化速度快、粘接强度高、固化后胶层韧性高，能耐高强冲击力，耐黄变、耐老化、耐水及耐冷热性优异，固化后胶层无色透明、体积收缩率小等特点。典型应用有玻璃水晶琉璃工艺品、玻璃餐台、玻璃茶几、艺术玻璃、卫浴玻璃、玻璃展柜、水晶香水座、水晶影像等。

### 四、产品使用方法

1. 清洁被粘材料表面，清洁后如有清洁剂残留在材料表面，请将其吹干或擦干后，待完全干燥即可施胶。
2. 将胶水均匀地涂覆在其中一面玻璃表面，将另一面玻璃轻放于涂覆胶水处进行贴合，用力挤压将气泡排出，并使胶水均匀分布，确定粘接部位都有胶水覆盖（理想胶层厚度为0.01 ~ 0.05mm），最后固定好位置。
3. 用布或纸巾将玻璃周边溢出的余胶擦除（不可使用水、酒精等溶剂擦洗），在此步骤前不要让胶水接触紫外光。
4. 用主发射波长为365nm的紫外灯照射，直至胶层充分固化（照射时间取决于紫外灯的类型、功率、照射距离和玻璃的紫外光透过率等）。
5. 紫外光照射固化后，玻璃周边仍有溢胶时，可用刀片将其刮除。

### 五、包装与贮存

1. 包装规格有50克/瓶、250克/瓶、1公斤/瓶，特殊包装规格请联系我们。
2. 在避光阴凉通风（理想贮存温度5 ~ 30 ），并密封的条件下贮存，有效期1年。
3. 其它注意事项请见说明书。

