东莞粘玻璃无影胶厂家（高粘度）

产品名称	东莞粘玻璃无影胶厂家（高粘度）
公司名称	东莞市长安天诺电子材料经营部
价格	面议
规格参数	品牌:天诺 型号:6316 规格:250克/瓶
公司地址	广东 东莞市 长安镇上沙社区中山北路
联系电话	076985356630 18029037286

产品详情

东莞粘玻璃无影胶厂家（高粘度）

一、产品性能特点

1. 固定速度快，30～90秒可以达到最高粘接强度。

2. 附着力和粘接强度高，能保持长期的粘接力。

3. 具有良好的柔韧性，较高的伸长率。

4. 耐老化性能优异，长期不黄变、不白化。

5. 耐湿气性能好，长期防水。

6. 符合RoHS和无卤环保规范。

二、产品参数

产品型号	粘接材质	外观	粘度 mPa.s，25℃	固化能量 mJ/cm2	粘接强度 MPa	硬度 Shore	伸长率 %	耐

6310	玻璃水晶	无色透明	50～75	1500	≥15	D70±2	35	-40
6312	玻璃水晶	无色透明	100～120	1500	≥15	D65±2	30	-40
6313	玻璃水晶	无色透明	800～1200	1500	≥15	D70±2	160	-40
6315	玻璃水晶	无色透明	3000～5000	1500	≥16	D50±2	180	-40
6316	玻璃水晶	无色透明	9500～12000	1500	≥15	D75±2	125	-40

三、产品适用对象：

该系列产品主要用于玻璃水晶琉璃制品之间的互粘和自粘，为客户提供各种粘度及透明性要求的胶水，具有产品气味低、固化速度快、粘接强度高、固化后胶层韧性高，能耐高强冲击力，耐黄变、耐老化、耐水及耐冷热性优异，固化后胶层无色透明、体积收缩率小等特点。典型应用有玻璃水晶琉璃工艺品、玻璃餐台、玻璃茶几、艺术玻璃、卫浴玻璃、玻璃展柜、水晶香水座、水晶影像等。

四、产品使用方法

1.
清洁被粘材料表面，清洁后如有清洁剂残留在材料表面，请将其吹干或擦干后，待完全干燥即可施胶。

2. 将胶水均匀地涂覆在其中一面玻璃表面，将另一面玻璃轻放于涂覆胶水处进行贴合，用力挤压将气泡排出，并使胶水均匀分布，确定粘接部位都有胶水覆盖（理想胶层厚度为0.01～0.05mm），最后固定好位置。

3. 用布或纸巾将玻璃周边溢出的余胶擦除（不可使用水、酒精等溶剂擦洗），在此步骤前不要让胶水接触紫外光。

4. 用主发射波长为365nm的紫外灯照射，直至胶层充分固化（照射时间取决于紫外灯的类型、功率、照射距离和玻璃的紫外光透过率等）。

5. 紫外光照射固化后，玻璃周边仍有溢胶时，可用刀片将其刮除。

五、包装与贮存

1. 包装规格有50克/瓶、250克/瓶、1公斤/瓶，特殊包装规格请联系我们。

2. 在避光阴凉通风（理想贮存温度5～30°C），并密封的条件下贮存，有效期1年。

3. 其它注意事项请见说明书。