

G-988 硅胶粘PC粘合剂，PC粘硅胶胶水

产品名称	G-988 硅胶粘PC粘合剂，PC粘硅胶胶水
公司名称	东莞市景宝胶业有限公司
价格	1.00/支
规格参数	品牌:巨箭JUKAM 型号:G-988 粘度(cps):200000 - 600000
公司地址	东莞市大岭山颜屋工业区
联系电话	0769-85319766 13416665501

产品详情

硅胶粘PC胶水，粘硅胶与PC的胶水，PC粘硅胶的胶水

G-988 PC胶水特价销售，硅胶粘PC，PC粘硅胶胶水

硅胶粘PC胶水，粘硅胶粘PC胶水价格，PC粘硅胶胶水

G-988 环保透明PC专用胶水，PC粘硅胶胶水，粘PC与硅胶专用胶水

G-988 硅胶胶水价格走势，PC粘硅胶的胶水，PC粘硅胶专用胶水

G-988 PC粘硅胶胶水？硅胶粘PC专用胶水，粘硅胶与PC的胶水

胶水硅胶材料专用胶水，专业针对硅胶材料粘接研发，完美适合硅胶与PC中，小，大面

积粘接，有很好的拉伸强度，耐冲击强度

巨箭JUKAM® 硅胶接着剂

G-988

【产品简述】

巨箭JUKAM G-988硅胶接着剂系专业针对硅胶与塑料、硅胶与金属、硅胶与玻璃、硅胶与陶瓷、塑料与玻璃及金属的粘接所研发，克服传统胶水粘接后脆化、发白、气味重等缺点，该胶透明、无毒、无刺激、无异味！

【产品用途】

主要用于：硅胶与塑料、硅胶与金属、硅胶与玻璃、硅胶与陶瓷、硅胶与竹木、塑料与玻璃及金属的粘接。

【产品参数】

外观	表面固化 时间 (min)	粘度(cps)	邵氏硬度(A)	拉伸强度 (Mpa)	扯断伸长 率(%)	密度 (g/ m3)	
半透明不 流淌膏状	8-15	200000 - 600000	25	1.5	350	1.00	
表面电阻 率 ()	体积电阻 率 (.c m)	介电常数 (1MHz)	击穿强度 (kv/m m)	耐温 ()	剪切强度(Mpa)	介质损耗角 (1MH	
1.0×10^{12}	5.0×10^{14}	3.0	18	-50_250	1.35	$3.0 \times$	

【产品特性】

胶体固化后呈软质弹性状态，韧性极好，可弯折，不发白，强度高，耐
 高低温！并且具有防水、防潮、耐油、耐老化、抗震动、绝缘等特性！

【操作说明】

需要粘接的材质表面作一般清洁处理，涂胶后立即粘合，胶层厚度在0.05-0.2MM，室温下8-15分钟表干定位，24小时全固；可在胶层彻底固化后置于50-150℃间烘干4-12小时，可达更好效果！务必要等24小时后再测试强度！

【包装规格】

90ML/支 330ML/支

【保质期】

存放于阴凉干燥处，远离火源；有效期：6-8个月（常温）

声明：本资料仅供参考，不构成保证声明，不能视为技术性指标，资料内容均来源于内部试验和顾客经验整理而成。虽然我们认为本资料是可靠的，但由于影响粘接性能的因素很多，故不承诺本产品一定适合顾客的特定要求。因此，顾客应进行充分的试验，以判断本产品是否适用。本公司保留更改此资料内容而不做另行通知的权利，不承担特定情况下使用本产品出现的问题，不承担任何直接,间接,意外损失责任。