

水性钢结构底漆 钢结构防腐漆

产品名称	水性钢结构底漆 钢结构防腐漆
公司名称	大树化学科技（上海）有限公司
价格	18.40/kg
规格参数	品牌:绿顿 型号:水性 上海:金山
公司地址	上海市金山区第二精细化工区金环路658号
联系电话	021-37903539 13661694112

产品详情

产品组成：

采用水性树脂为主体，配以防锈填料、防闪锈剂等环保无毒材料，以去离子水为分散介质，结合先进微技术精制而成的功能性环保装饰涂料。可与其他防锈金属面漆配套使用，获得极佳的防锈及装饰效果。

设计用途：适用于轻型、高层、住宅、空间和桥梁钢结构行业中冷弯成型、热轧或焊接的结构部件（C型钢、槽钢、工字钢、H型钢等）的防护、防腐及装饰。

产品特点：

加清水稀释，不燃不爆，无有害气体。

抗闪蚀，附着力强。

干燥快，易施工。

漆膜坚韧，抗冲击。

施工条件：施工时保持通风，不得在环境温度低于5 或湿度大于70%的状况下施工。

施工参数：

配 比： 单组份

施工方式： 浸涂、刷涂、喷涂

理论用量： 160-200克/平方米/道

稀释剂： 清水

稀释比： 0—10%

干膜厚度： 30-40微米/道

涂装间隔： 23 ± 2 最短24 h ,

建议涂装道数： 1-2道

表面处理：

为了确保足够的附着力，被涂物表面必须清洁、干燥和坚固。除去所有的油灰、脂、污垢、松动的锈层和其它外部附着物。

注意事项：

漆膜可自干，也可低温烘干，烘干时，流平时间不少于15分钟。严禁与其它涂料及有机溶剂混合。

工具清理：

施工结束，所用器具应立即用清水冲洗，以防干固。剩余漆应密闭保存，若有干皮影响使用，可在使用前用100目丝网过滤

附 注：

储存条件： 阴凉通风干燥处，储存温度为5-35 ，夏季避免阳光直晒，冬季运输时应防冻

储存期： 12个月

包装规格： 20升容器装20公斤

注 意： 本品只用于专业用途

声 明：

本产品手册中所承载之资料及数据，仅供涂装使用时参考。对于用户若使用本产品于其所自定用途，则本公司只保证涂料本身质量，恕不负责其它方面之问题。本手册之资料，本公司将根据产品的不断改进和提高而有权修改之。