

水性氨基烤漆

产品名称	水性氨基烤漆
公司名称	大树化学科技（上海）有限公司
价格	35.30/kg
规格参数	品牌:绿顿 型号: SX 上海:金山
公司地址	上海市金山区第二精细化工区金环路658号
联系电话	021-37903539 13661694112

产品详情

产品组成： 本产品是以水性树脂、氨基树脂、进口颜填料、功能性助剂、以水做主要溶剂等材料，采用先进的工艺精制而成，具有价格低、漆膜硬度好、光泽高、对不同的金属与非金属底材有着优异的附着、对各种底漆也有良好的附着等特点。

设计用途：

适用于各种金属表面作装饰保护用，如自行车、缝纫机、机电、电扇、热水瓶、仪器、仪表及玩具等

产品特点：

- 1、性价比高
- 2、光泽高、硬度好、附着力好、柔韧性好
- 3、耐冻融、耐水、耐溶剂擦拭性优良
- 4、水为稀释剂，不易燃烧，安全环保
- 5、挥发性有机物含量低，空气污染小

技术指标：

项目	指标
----	----

漆膜颜色及外观	平整、光滑
---------	-------

干燥时间, (140° C, 工件温度)	0.5h
粘度(NK-2,23 ± 2)s	60
铅笔硬度	H
光泽	客户指定
柔韧性, mm	1
冲击强度, kg*cm	50
附着力(划圈法), 级	1
耐水性(96h)	不发软, 不发粘, 不起泡
耐汽油性【符合SH0004-1990 (1998)的溶剂油, 3h】	不起泡, 不脱落, 允许轻微变色

施工参考：

*采用喷涂施工法

*被涂物表面的水, 油污等杂物必须清理干净, 用细沙纸轻轻打磨, 除去灰尘等杂物后施工

*使用前将漆搅拌均匀, 使用清水调稀, 施工粘度(岩田NK-2杯)20-40秒为宜, 用180目滤布过滤, 喷涂压力为3-5kg/cm², 喷枪距离物面15-20cm.

*喷涂后在室温下放置10-15分钟, 才可进行烘烤, 以防起泡

*烘干温度一般为140 烘烤30分钟, 也可提高温度, 缩短烘干时间, 如150 烘干25分钟即可。但温度不可过高, 否则易引起漆膜发脆, 泛黄, 视工艺条件具体掌握。

*最佳环境温湿度: 15-35 , 45-80%

*建议干膜厚度: 20-30微米

*施工工具用完后, 必须及时用清水清洗干净。

附注: 储存条件: 阴凉通风干燥处, 储存温度为5-35 , 夏季避免阳光直晒, 冬季运输时应防冻

储存期: 12个月

包装规格: 20升容器装20公斤

注 意： 本品只用于专业用途

声 明： 本产品手册中所承载之资料及数据，仅供涂装使用时参考。对于用户若使用本产品于其所自定用途，则本公司只保证涂料本身质量，恕不负责其它方面之问题。本手册之资料，本公司将根据产品的不断改进和提高而有权修改之