

# 河南环氧锌黄、锆黄底漆

产品名称	河南环氧锌黄、锆黄底漆
公司名称	郑州双牛涂料有限公司
价格	23.00/千克
规格参数	品牌:郑州金牛 型号:ZZJN
公司地址	河南省郑州市高新技术开发区国槐街
联系电话	86-015516982714 13526709415

## 产品详情

河南环氧锌黄、锆黄底漆 河南环氧锌黄底漆 郑州环氧锆黄底漆 河南环氧锆黄底漆

河南郑州环氧锌黄、锆黄底漆（双组分）厂家

产品组成：该漆是由环氧树脂、锌黄、锆黄等防锈颜料、填料、助剂、溶剂等作为组分一，聚酰胺固化剂作为组分二组成的双组分底漆。

产品特性：漆膜坚韧，具有优良的防锈性能，漆膜机械强度高，附着力强。

适用范围：用于铝及其合金表面作为高性能防锈底漆以保护铝及铝合金表面不受腐蚀，与大部分面漆配套。

技术指标：

项目名称

指标

漆膜颜色及外观

光滑平整，符合标准样板及色差范围

粘度（涂-6杯， $23 \pm 2$ ），s

50

细度， $\mu\text{m}$

40

干燥时间 h 表

1

干

24

实干

柔韧性，mm

2

冲击, kg · cm

50

附着力, 级

1

耐盐水性 ( 浸3%NaCl, 120h )

不起泡, 不起皱, 不剥落

耐水性, 120h

不起泡, 不起皱, 不剥落

耐汽油性(24h)

不起泡, 不起皱, 不剥落

涂装配套：适用底材：铝、铝合金。 后道配套涂料：环氧面漆，氯化橡胶面漆，丙烯酸磁漆，丙烯酸聚氨酯磁漆，聚氨酯磁漆等。

表面处理：底材表面应除油、除锈、无水渍、无污染、清洁干燥，特殊要求需进行氧化处理。

物理参数：

颜色	浅黄色、绿色等	密度	1.25 ~ 1.3kg/L

使用温度	干燥条，最高使用温140	涂装膜厚	干膜30 ~ 55 μ m/道
	。		
涂覆率	理论值：0.15kg/m <sup>2</sup> /50 μ m	施工条件	温度 10 ， 15 ~ 25 最佳；施工表面清洁干燥，环境湿度 ，75 %， 40 ~ 60%最佳。
	实际值：与表面处理、外界环境、施工方法等诸多因素有关。		在狭窄空间施工和干燥，保持良好的通风。
施工方法	喷涂、刷涂及辊涂	喷涂压力	0.3 ~ 0.6MPa ( 约3 ~ 6kg / cm <sup>2</sup> )
储存温度	-10 ~ 40	储存期限	1年
配比	主漆：固化剂=1桶：1桶	闪点	26 以上
熟化时间	( 23 ) 30min	稀释剂	环氧稀释剂
最小涂装间	环境温度 ( ) 10、20	稀释剂用	( 以重量计 ) 无气喷涂 0

隔	、 30	量	~ 5%
	最小涂装间隔h 12、 6		空气喷涂5 ~ 15% 刷涂 或辊涂0 ~ 5%
	、 4		
最大涂装间 隔	最大7 ( day )	完全固化	( 23 ) 7天

您可能感兴趣：环氧锌黄、镉黄底漆销售 环氧锌黄、镉黄底漆价格 如果[环氧锌黄、镉黄底漆]描述不够全，请联系我司获取详细资料，请说明是从此网看到的，会有更多优惠

以上是环氧锌黄、镉黄底漆详细信息，如果您对环氧锌黄、镉黄底漆的价格、环氧锌黄、镉黄底漆厂家、环氧锌黄、镉黄底漆型号、环氧锌黄、镉黄底漆图片有什么疑问，请联系我们获取环氧锌黄、镉黄底漆的最新信息。

河南地区的客户请拨打电话：135-2670-9415. 155-1698-2714.

相关关键词：：河南环氧锌黄、镉黄底漆.郑州环氧锌黄、镉黄底漆.环氧锌黄、镉黄底漆厂家.环氧锌黄、镉黄底漆价格

可以快速到货的河南省所辖县市区如下：

郑州市 巩义市 新郑市 新密市 登封市 荥阳市 中牟县 开封市 开封县 尉氏县 兰考县 杞县 通许县 洛阳市  
偃师市 孟津县 汝阳县 伊川县 洛宁县 嵩县 宜阳县 新安县 栾川县 汝州市 舞钢市 宝丰县 叶县 郟县  
鲁山县 安阳市 林州市 安阳县 滑县 内黄县 汤阴县 鹤壁市 浚县 淇县 新乡市 卫辉市 辉县市 新乡县  
获嘉县 原阳县 长垣县 封丘县 延津县 焦作市 沁阳市 孟州市 修武县 温县 武陟县 博爱县 濮阳市  
濮阳县 南乐县 台前县 清丰县 范县 许昌市 禹州市 长葛市 许昌县 鄢陵县 襄城县 漯河市 临颖县 舞阳县  
义马市 灵宝市 渑池县 卢氏县 陕县 南阳市 邓州市 桐柏县 方城县 淅川县 镇平县 唐河县 南召县  
内乡县 新野县 社旗县 西峡县 商丘市 永城市 宁陵县 虞城县 民权县 夏邑县 柘城县 睢县 信阳市 潢川县  
淮滨县 息县 新县 商城县 固始县 罗山县 光山县 周口市 项城市 商水县 淮阳县 太康县 鹿邑县 西华县  
扶沟县 沈丘县 郸城县 确山县 新蔡县 上蔡县 西平县

泌阳县 平舆县 汝南县 遂平县 正阳县 济源市 三门峡市 平顶山市 驻马店市