

河北植筋胶 耐老化 耐化学腐蚀

产品名称	河北植筋胶 耐老化 耐化学腐蚀
公司名称	河北泰诺建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:泰诺 型号:环氧 规格:20kg/桶
公司地址	河北省石家庄市长安区中山东路466号新世纪钻石商务广场A座2414室
联系电话	0311-80980667 18830160225

产品详情

科学配方 施工便捷

我们只做优质的植筋胶

——河北泰诺建材

环氧植筋胶性能说明 产品性能：

- 1、强度高，粘结性能更强，触变性优，立面、仰面施工不流淌。
- 2、抗老化、抗冻融、耐介质（酸、碱、水）性能好、耐腐蚀，抗震性能优。
- 3、具有常温固化、低温固化和潮湿环境下固化三种类型。
- 4、常温固化、硬化不收缩，配比范围大，操作时间长。
- 5、粘贴强度高，具有良好的韧性、剥离强度和抗冲击能力。
- 6、不含挥发性溶剂，施工方便、安全、环保

产品性能指标

胶体性能	抗拉强度Mpa	30	
	抗弯强度Mpa	150	
	抗压强度Mpa	160	
粘接性能	钢-钢剪切强度Mpa	16	
	钢-钢拉伸强度Mpa	33	
	约束拉拔条件下带肋钢筋与C30	25	11
	混凝土粘结强度Mpa C30	25	17

植筋参数表

1、钻孔直径D由选定钢筋直径d及钢筋表面状态等决定。

当d ≤ 12mm取D = d+4mm。

当12mm < d < 20mm取D = d+6mm。

当d ≥ 20mm取D=d+8mm。

2、采用植筋锚固胶，当钻孔深度L与钢筋直径d之比等于10

已能满足植筋需要。由

于现场施工条件复杂，为保证施工质量。建议

钻孔深度 (L) 为10d-20d。随着钢筋直径 (d)的增大。钻孔深度 (L) 也应逐步加深。

施工要点

1、根据工程设计要求,

在基材上相应位置钻孔,孔径、孔深及钢筋直径应根据施工设计要求或现场实验确定。

2、钻孔孔壁应用硬毛刷刷净,并吹出灰尘。

3、钢筋应去除油污、锈蚀,并用丙酮擦拭干净。

4

、配胶前,先将甲、乙两组份胶分别在各自桶内搅

拌2-3分钟。然后按甲组分:乙组分=5:1

的比例搅拌均匀,每次搅拌的胶水不宜过多,一般不超过6公斤。(注:搅拌时甲、乙两组份胶不能同时使用同一个搅拌棒)

5、向钻孔内注胶,应注意使孔内空气排出,注胶饱满。

6、植筋时应旋转插入,直至孔底,保证锚杆垂直于基材。

7、固化前不得摇动钢筋。

8、重要部位的植筋要进行现场拉拔实验合格后方可进行下道工序。

9、在常温下,甲、乙两组份胶混合后,可操作时间是30-45分钟。

因为坚持梦想,所以值得信赖!

河北泰诺秉持质量是企业的生存基础，诚信是企业的发展之道的精神，努力创新的同时保证产品质量的严格把关，让您用的放心。